Hartlot Nr. 5 DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu89PAg

- Zum Hartlöten von Kupferrohren in Kälte- und Klimatechnik
- Arbeitstemperatur: 710°C
- Schmelzbereich: 650–810°C



Drahtdurchmesser x Länge	2 x 500 mm
Inhaltsgewicht	1 kg
Schmelztemperatur min./ max.	650 bis 810 °C
Produktgewicht (per Stück)	1050 g

Art.-Nr. 0987 55
VE: 1

Hinweis

Kein Flussmittel enthalten!

CL01_7001020103, Rev. 0.236, Stand: 19. 01. 2026