Quellschweißmittel WÜTOP Thermo

Quellschweißmittel für die homogene Kaltverschweißung von WÜTOP Unterdeck- und Unterspannbahnen mit beidseitiger TPU-Beschichtung.



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:

Verschweißung von TPU- und PVC-Folien problemlos möglich.

Zeit- und Kostenersparnis:

Rasches und einfaches verarbeiten durch praktische Pinselflasche (als Zubehör erhältlich).

Wenig Verbrauch

Mit 1 Liter Quellschweißmittel können bis zu 220 m^2 Bahnenfläche verschweißt werden.

Chemische Basis	Tetrahydrofuran
Farbe	Transparent
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/frostfreie Lagerung
Inhalt	1250 ml

Art.-Nr. 0892 103 125
VE: 1 / 6

Hinweis

Verarbeitungshinweise

- Die Untergründe müssen sauber, trocken, staub-, Öl- und fettfrei sein.
- Die benötigte Menge Quellschweißmittel in die Pinselflasche füllen und den Pinselaufsatz aufschrauben.
- Die Unterdeck- oder Unterspannbahn im Überlappungsbereich zurückschlagen und das Quellschweißmittel auftragen. Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung der zu verschweißenden TPU- oder PVC-Folie und die für die Bahn erforderliche Mindestauftragsbreite. Genau so viel Quellschweißmittel auftragen, dass ein flächiger Film entsteht.
- Unterdeck- oder Unterspannbahn umlegen und mit Andrückwalze über die gesamte Naht fest anrollen.
- Unmittelbar nach dem Auftrag, die Unterdeck- oder Unterspannbahn nicht mechanisch belasten.
- Schweißnaht auf Leckagen prüfen.
- Das Quellschweißmittel nicht auf Dauer in der Pinselflasche lagern. Sollte nach Arbeitsende immer entleert werden.

CL01_3010230206, Rev: 0.877, Stand: 16. 09. 2026