Fixzement Rapid

Schnellabbindender Mörtel



- Einkomponentenprodukt rasch härtend
- Zum schnellen Montieren mit früher Belastbarkeit z.B. bei: Schläuche, Stromkästen, Kabelführungen, Rohren, Gittern, Winkeleckleisten
- Leicht zu verarbeiten
- Schrumpffrei
- Kann zum Schließen von kleinen Wassereinsickerungen verwendet werden
- Bereits nach einer Stunde weiterverarbeitbar (Streichen, Verputzen)
- Bindezeit nach etwa 3 Minuten
- Auf waagrechte und senkrechte Flächen verwendbar
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Chemische Basis	Zement und mineralische Zuschlagstoffe
Farbe	Dunkelgrau
Dichte	1,28 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Verarbeitungsbedingung	bei 20 °C
Topfzeit min.	2 min
Topfzeit max.	4 min
Weiterbearbeitung Bedingung	bei 20 °C
Aushärtezeit min.	5 min
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	35 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund max.	35 °C
Aushärtezeit max.	5 min
Biegefestigkeit min.	10 N/mm²
Biegefestigkeit max.	30 N/mm²
Druckfestigkeit min.	10 N/mm²
Druckfestigkeit max.	30 N/mm²
Inhaltsgewicht	5 kg
Gebinde	Dose
Lagerfähigkeit ab Herstellung	8 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei -5 °C bis 30 °C

Art.-Nr. 0890 351 11
VE: 4

CL01_3010070109, Rev: 0.284, Stand: 03. 08. 2026

Anleitung

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss normgerecht fest, sauber und stabil sein. Er darf keine bröckelnden Elemente aufweisen und muss kurz vor der Anwendung gut befeuchtet werden.

Zubereitung der Mischung:

Ausreichend sauberes Wasser verwenden um eine plastische, gut mit der Kelle zu verarbeitende Masse zu erhalten. Aufgrund der kurzen Topfzeit (ca. 2 Min.) wird empfohlen, kleine Mengen von Hand anzurühren, da das bereits abbindende Produkt sich nicht richtig mit dem Untergrund verbinden kann. Bei höheren Umgebungstemperaturen kaltes Wasser verwenden, was die Topfzeit etwas verlängert, bei kalten Temperaturen hingegen muss warmes Wasser genommen werden, sonst kann die Topfzeit bis zu 8-9 Min ansteigen.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss vor der Anwendung gut angefeuchtet werden. Den zu befestigenden Teil in Position bringen und ins Produkt eintauchen, wobei der Mörtel sorgfältig angedrückt werden muss damit er perfekten Kontakt mit dem Untergrund und dem Gegenstand erfährt. Soll eine kleine, lokalisierte Wassereinsickerung abgeddichtet werden (z.B. Riss im Beton im Erdboden), nur soviel Zement verwenden, wie zum Ausfüllen des Spaltes notwendig ist.

Verbrauch:

1,8 kg Fixzement Rapid für 1 dm3 (1 Liter) des zu füllenden Hohlraumes.

Reinigung:

Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch sofort mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material lässt sich nur mehr mechanisch entfernen.

Hinweis

- Eine Produktmenge ansetzen, die in 2-3 Min. verwendet werden kann.
- Einzelschichten nicht dicker als 5 cm auftragen.
- Nicht auftragen auf: Metall, Holz, Keramik.
- Nichts zum Produkt hinzufügen, was nicht ausdrücklich in der Produktionsinformation angegeben ist.
- Bereits ausgehärtetes Produkt kann nicht durch Zugabe von Wasser wieder verarbeitungsfähig gemacht werden. Frisches Produkt ansetzen.

CL01_3010070109, Rev: 0.284, Stand: 03. 08. 2026