
2K Zargenschaum

Kein Nachdrücken. Aushärtung ohne zusätzliche Feuchtigkeit.

- Kein Nachdrücken während und nach der Aushärtungsphase
- Hohe Haftfähigkeit
- Klebfrei nach ca. 12-14 Minuten
- Schneidbar nach ca.30–35 Minuten
- Ausgehärtet nach ca. 120 Minuten





Chemische Basis	2-Komponenten-Polyurethan
Farbe	Grün
Geruch/Duft	Charakteristisch
Rohdichte	35 kg/m³
Zellstruktur	Fein
Klebfrei nach	14 min
Schneidbar nach	35 min
Vollbelastbarkeit	60 min
Entspreizbar nach	60 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 25 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.	10 bis 10 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	10 bis 25 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	120 °C
Zugfestigkeit min.	16 N/cm²
Reißdehnung	30 %
Ausbeute (Volumen) ca.	13 l
Inhalt	400 ml
Inhaltsgewicht	383 g
Baustoffklasse	B3 - Leicht entflammbar
Lagerfähigkeit ab Herstellung	9 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20°C

Art.-Nr. 0892 156 100
VE: 1 / 12

Anleitung

- Untergründe auf keinen Fall anfeuchten
- Roten Drehring am Dosenboden mindestens 6x in Pfeilrichtung vollständig herumdrehen
- Dose mit roter Kappe nach unten ca. 30x schütteln. Ein Klappern im Inneren zeigt, daß der Innenbehälter geöffnet ist
- Rote Kappe entfernen, Winkeladapter aufschrauben
- Zur Erreichung einer optimalen Schaumstruktur die geschüttelte Dose ca. 30–40 Sekunden reifen lassen
- Beim Schäumen Dose mit Winkeladapter nach unten halten. Zur Kontrolle: Schaum muß bei Austritt durchgehend hellgrün

CL01_3010180304, Rev: 0.228, Stand: 30. 07. 2026

eingefärbt sein, sonst roten Drehring erneut 6 x drehen und Schüttelvorgang wiederholen. Frische Schaumspritzer sofort mit PU-Reiniger Art.-Nr. 0892 16 entfernen. Ausgehärteten Schaum mechanisch (z. B. Abschaben) entfernen. Reste mit Profi - Schaumcleaner (0892 160 000) entfernen!

Leistungsnachweis

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Dose darf bei Inbetriebnahme nicht mehr als +25° C Temperatur aufweisen
- Dose nach der Reifezeit zügig verarbeiten und innerhalb von 6 Minuten verbrauchen. Überschüssiges Material unbedingt ausschäumen und nicht in der Dose belassen.
- Nur zur Montage von Bauelementen wie z. B. Türzargen verwenden. Bauelemente müssen genügend Eigenstabilität aufweisen und sollen sach- und fachgerecht aufgebaut sein.
- Der Einsatz von Türfutterspreizen ist auch bei 2K-Schäumen unbedingt zu empfehlen
- Anwendungen in Verbindung mit gasabschließenden Bauelementen oder Behältnissen vermeiden, ggf. eigene Versuche durchführen
- Bei Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Winkeladapter für Montageschaum Rund Durchmesser 8 mm	**0891 151 0**
PU-Schaumreiniger PURlogic Clean 500 ml	**0892 160**

CL01_3010180304, Rev: 0.228, Stand: 30. 07. 2026