Roststop-Grundierung



Streichbarer, aktiver Korrosionsschutz für metallische Oberflächen.

Sehr guter Korrosionsschutz

- Erfüllt Korrositivitätskategorie C3 „hoch“ gemäß DIN EN ISO 12944.
- Ca. 500 Stunden nach DIN EN ISO 9227.
- Beständig gegen Wasser, Seewasser und viele Chemikalien.

Schnelle Trocknung

- Schnelle Einsatz- bzw. Transportfähigkeit der bearbeiteten Materialien.
- Sehr gut als Transportanstrich im Stahlbau geeignet.

Überlackierbar

Temperaturbeständig kurzfristig bis +120°C

VOC-konform

- Lösemittel reduziert.
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt.

Inhaltsgewicht	960 g
Inhalt	750 ml
Chemische Basis	Alkydharz
Farbe	Rotbraun
Trockenzeit	16 h
Ergiebigkeit (Fläche)	8 m^2
Auftragsmenge in Volumen/Fläche min.	90 ml/m^2
Verarbeitungstemperatur max.	25 °C
Dichte	1,28 g/cm^3
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	120 °C
Dichte Bedingung	bei 20°C
Verarbeitungstemperatur min.	15 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 35°C, keine Sonneneinstrahlung, keine Wärmequellen

Art.-Nr. 0890 191
VE: 1 / 6

CL01_3006050111, Rev: 0.377, Stand: 14. 09. 2026

Lacksystem	1-8 Stunden	9-20 Stunden	1 Tag	2 Tage	3 Tage
Kunstharz	+	-	+	+	+
2K Decklack	+	-	+	+	+
2K Füller	+	-	-	-	+
1K Acrylat	+	-	-	+	+
Haftgrund	+	-	-	-	+
NitroCombi	+	-	-	-	+

Details/Anwendung

Korrosionsschutz-Grundierung zum Einsatz im Fahrzeugbau, Schiffsbau, Metall- und Stahlbau, Werkzeugbau, Brückenbau, Tankbau, Rohrleitungsbau, Containerbau, Land- und Forstwirtschaft, Kommunalwirtschaft, Baumaschinen, etc..



Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Losen Rost, Lack und Schmutz mittels Drahtbürste, Schaber o.ä.entfernen. Material vor Gebrauch gut umrühren. Zwei Schichten im Abstand von ca. 1 Stunde auftragen. Empfohlene Düsengröße 1,6 mm.

Hinweis

Hinweis: Überlackierbar mit handelsüblichen Decklacksystemen nach Tabelle (siehe Technisches Datenblatt).

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Silikonentferner Sprühdose 600 ml	0893 222 600

CL01_3006050111, Rev: 0.377, Stand: 14. 09. 2026