Weichlot bleifrei Elektroniklot Nr. 1 RoHS-konform

- RoHS-konform
- S-Sn99,3Cu0,7 nach DIN EN ISO 9453
- Flussmittelzusammensetzung nach DIN EN 29454.1, 1.1.2.B mit organischen, halogenfreien Aktivierungszusätzen
- Verarbeitungstemperatur: 350-450°C
- Schmelzbereich: 227°C



Inhaltsgewicht	250 g

Drahtdurchmesser	**Art.-Nr.**	**VE**
1 mm	**0987 111 3**	1/20
1,5 mm	**0987 113 3**	1/20

Details/Anwendung

Leiterplatten, Elektrotechnik

CL01_7001050104, Rev: 0.251, Stand: 08. 12. 2025