Isolier- und Absperrgrund



Hochwertiges, weißes Isolier- und Absperrmittel für innen und außen

Sehr gute Isolier- und Absperrwirkung

- Für viele kritische Untergründe geeignet
- Greift Styropor nicht an
- Aromatenfrei

Zeitersparnis

- Schnelle Trocknung
- Hohes Deckvermögen
- Hohe Ergiebigkeit

Chemische Basis	Acrylcopolymer
Farbe	Weiß
Glanzgrad	Matt
Geruch/Duft	Lösemittelartig
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20°C, 55% relative Luftfeuchtigkeit
Überstreichbar/Überlackierbar Bedingung	bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min.	+8 °C
Verarbeitungstemperatur max.	+30 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Art.-Nr.	**0890 540**	**0890 540 1**
VE	1/6	1/6
Staubtrockenzeit	10 min	20 min
Grifffestigkeit	20 min	30 min
Überstreichbar/ Überlackierbar	Ja, nach 30 Minuten	Ja, nach 2 Stunden
Verarbeitungsbedingung	trockener Untergrund	trocken
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung	pro Dose, bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit	pro Liter (streichen/rollen), bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit
Ergiebigkeit (Fläche)	2 m^2	7 m^2
Inhalt	400 ml	2,5 l
Gebinde	Aerosoldose	Eimer

Ergiebigkeit (Bei 20°C und 55% Luftfeuchtigkeit)	Aerosoldose	ca. 2m^2/Dose
	Lackdose	ca. 7m^2/Liter (streichen/rollen)
	Lackdose	ca. 5m^2/Liter (airless-spritzen)

Details/Anwendung

Verhindert das Durchbluten von kritischen Verschmutzungen wie Wasserrändern, Nikotin, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften, Graffiti und vieles mehr. Geeignet auf Putz, Faserzement, Beton, Holz, Raufaser und allen weiß gestrichenen Untergründen.

CL01_3010080101, Rev: 0.263, Stand: 26. 08. 2026

Geeignet auf Putz, Faserzement, Beton, Holz, Raufaser und allen weiß gestrichenen Untergründen.

Anleitung

Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Lose Teile sind zu entfernen. Bei Wasserflecken oder Ausblühungen sind die Verunreinigungen mit einer harten, trockenen Bürste gründlich abzubürsten; Nassreinigung ist zu unterlassen.

Spraydose:
Vor Gebrauch Spraydose ausgiebig schütteln. Auftrag erfolgt in dünnen Kreuzgängen, dazwischen Material trocknen lassen für maximale Isolierwirkung.

Lackdose:
Vor der Verarbeitung den Isolier- und Absperrgrund gut aufrühren! Nicht mit anderen Farben mischen oder abtönen. Nur saubere Werkzeuge verwenden. Material ist verarbeitungsfertig eingestellt, Verdünnen mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünnung möglich, verschlechtert jedoch die Isolierwirkung.
Beim Airless-Spritzen wird empfohlen, eine Düsengröße von 0,019" - 0,023" und einen Spritzdruck von 150 – 180 bar zu verwenden.

Hinweis

Bei mehr als zwei Anstrichen und kritischen Untergründen Deckanstriche oder weitere Isolierfarbenanstriche erst nach mehreren Stunden aufbringen. Unzureichende Trocknungszeiten können die Isolierwirkung verschlechtern. Bei dicken, langsam trocknenden Decksystemen kann es infolge zu dünner Isolierschichten oder durch Porenbildung trotzdem zu Fleckenbildung kommen. Aus diesem Grund die Isolierwirkung unter Ihren Bedingungen zuerst prüfen. Die volle Isolierwirkung ist erst nach Überstreichen mit dem Deckanstrich sichtbar, daher immer im kompletten System abprüfen. Der Isolier- und Absperrgrund sollte kühl und trocken im gut verschlossenen Originalgebinde gelagert werden.

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Malerplane in HDPE-Qualität 5 m Fläche 20 m^2	**0818 000 020**
Malerplane in HDPE-Qualität 12.5 m Fläche 50 m^2	**0818 000 050**

CL01_3010080101, Rev: 0.263, Stand: 26. 08. 2026