PUR Klebstoff PUR

Zum Kleben aller Holzarten sowohl innen als auch im Freien. Verbindungsfestigkeitsklasse D4 nach EN 204.



Zum strukturellen Kleben von Fenstern, Türen, Rahmen, Treppen, Geländern und Brüstungen. Kann in Bereichen mit erhöhter Holzfeuchte verwendet werden.

Chemische Basis	1-Komponenten-Polyurethan
Dichte	1,13 g/cm³
Farbe	Hellbraun
Festkörperanteil min.	100 %
Filmbildungstemperatur min. (Weißpunkt)	0,01 °C
Beanspruchungsgruppe	D4
Holzfeuchtigkeit min./max.	0,2-14 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 70 °C
Auftragsmenge bei Flächenverklebung max.	100 g/m²

Art.-Nr.	0892 100 232	0892 100 230	0892 100 182	0892 100 231
VE	1/12	1/12	1	1
Inhaltsgewicht	500 g	500 g	5000 g	5000 g
Gebinde	Kunststoffflasche	Kunststoffflasche	Kanister	Kanister
Viskosität (Zähigkeit)	1500 mPas	1500 Pas	1500 mPas	1500 mPas
Viskosität Bedingung		bei 20°C	bei 20°C	bei 20°C
Offene Zeit Bedingung		bei 20°C		bei 20°C
Press- Abbindezeit min.	6 h			1 h
Pressdruck min.	0,6 N/mm²	0,6 N/mm²	0,6 N/mm²	0,6 N/m²
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	9 Monate	12 Monate	9 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei max. 25°C	bei max. 25°C	bei max. 25°C	
Zugfestigkeit		12 N/mm²		12 N/mm²
Inhalt	442,5 ml	442,5 ml	4425 ml	4425 ml

Kanister 5 l (5,9 kg) oder Flasche 750 ml

Details/Anwendung

- Zum Verkleben von Teilen im Fenster- und Türenbau
- Zum Verkleben von Treppen, Handläufen und Geländern
- Zum Verkleben von Terrassen- und Zaunteilen
- Zum Verkleben von Garten- und Badmöbeln
- Zum Verkleben von Holzteilen aus Weichholz, Hartholz, Exotenholz und Holzwerkstoffen
- Zum Verkleben von Holzteilen auf MDF-Platten
- Zum Verkleben verschiedener Arten von Außenteilen

CL01_3005010703, Rev: 0.271, Stand: 30. 07. 2026

- Zum Verkleben von mineralischen Bauplatten
- Zum Verkleben von Keramikteilen
- Zum Verkleben von Holzteilen mit Beton, Dämmplatten, Kunststoffen und Metall.

Anleitung

Der Klebstoff muss direkt von der Flasche auf der Oberfläche aufgetragen werden, um mit einem Kittmesser verbunden/verteilt zu werden, was eine dünne, gleichmäßige Schicht ergibt. Die zu verklebenden Oberflächen müssen sauber und entfettet sein; alle antihaftenden Schichten sollten von den Kunststoffflächen entfernt werden. Die Klebestelle darf nicht breiter als 0,5 mm sein; eine größere Fugenbreite verringert die Festigkeit des Klebstoffs. Frische Klebstoffrückstände können mit einem Reiniger für PU, Produktnr. 0892 160 2, entfernt werden. Nach dem Aushärten ist nur eine mechanische Reinigung möglich. Klebstoff ist feuchtigkeitsgehärtet.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Beim Kleben erhöht sich das Klebstoffvolumen (Schwellung)

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

CL01_3005010703, Rev: 0.271, Stand: 30. 07. 2026