
Uni-Kleber Extra





Kontaktklebstoff auf Neoprenbasis

Breites Haftspektrum
Nahezu alle Materialien können miteinander verbunden werden

Gut spachtel- und streichbar
- Lässt sich mit Pinsel und Zahnspachtel einfach auf die zu verklebende Fläche auftragen
- Anstrichverträglich mit den meisten Farben

Alterungsbeständig
Langjährige Klebeverbindung gewährleistet

Gute Elastizität
Gleicht Materialbewegungen aus

Hohe Beständigkeit
Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Wasser sowie Alkohol

Silikonfrei

Chemische Basis	Neopren auf Lösungsmittelbasis
Farbe	Bernstein
Dichte/Bedingung	0,86 g/cm³/vor Aushärtung, DIN 53479
Viskosität (Zähigkeit)	3200 mPas
Viskosität Bedingung	Brookfield
Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max./Bedingung	250-300 g/m²/beidseitiger Auftrag
Pressdruck min./max.	7-8 N/mm²
Ablüftzeit min./max./Bedingung	10 min-15 min/bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Offene Zeit max.	45 min
Offene Zeit Bedingung	bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit max.	24 h
Verarbeitungstemperatur min./max.	12 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 125 °C
Beständigkeit gegen	Alkohol, Verdünnte Säuren und Laugen, Wasser
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/bei 18°C, keine Sonneneinstrahlung
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Nein

Inhalt	Gebinde	Art.-Nr.	VE
65,5 ml	Tube	**0893 100 021**	1/12
185 ml	Tube	**0893 100 022**	1/12
730 ml	Dose	**0893 100 023**	1/12

CL01_3005041301, Rev. 0.399, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

Zum Verkleben von Beschichtungen sowie anderen Flächenverklebungen.

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Den Klebstoff mit Pinsel oder fein gezahntem Spachtel (Zahnungstiefe ca. 1mm) auf beiden Flächen satt und gleichmäßig auftragen. Die Teile nach einer Ablüftzeit von ca. 10 - 15 Minuten kurz und fest zusammendrücken. Teile sind bis spätestens ca. 45 Minuten nach dem Auftragen des Klebstoffes zusammenzukleben. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

- Nicht anwendbar auf Styropor, Weich- PVC, PVC-Folien, PE und PP
- Glatte Oberflächen sollten angeschliffen werden
- Bedingt beständig gegen Feuchtigkeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Leimspachtel Breite 150 mm	**0891 185**

CL01_3005041301, Rev: 0.399, Stand: 30.07.2026