Spachtelmasse VAKU 50



Elastischer Kontur-Spachtel speziell für die Anwendung auf lackierbaren Kunststoffteilen

Hohe Elastizität
Sehr gut zum Modellieren und zum Nachstellen von Konturen geeignet

Sehr gute Haftung

Kurze Trockenzeit
Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung

Leichte Schleifbarkeit
Anwenderfreundlich

Auch auf anderen Materialuntergründen einsetzbar
Multifunktionell

Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 50: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 3 g/l.

Temperaturbeständig bis 80°C

Inhalt	590 ml
Geruch/Duft	Charakteristisch
Inhaltsgewicht	970 g
VOC Gehalt Bedingung	ChemVOCFarb
Chemische Basis	Polyesterharz
Farbe	Anthrazit
Härterzugabe	2 %
Dichte	1,858 g/cm³
Topfzeit max.	5 min
Topfzeit min.	4 min
Topfzeit Bedingung	bei 20°C
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C
Trockenzeit min.	20 min
Trockenzeit max.	30 min
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.	80 °C
VOC Gehalt zulässig max.	250 g/l
VOC Gehalt max.	3 g/l
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lieferumfang	970 g + 30 g Härter und Kuststoffspachtel

Art.-Nr. 0892 605 01
VE: 1 / 6

CL01_3006140302, Rev: 0.364, Stand: 10. 10. 2026

Details/Anwendung

Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur. Elastischer Spachtel zum Reparieren von Kratzern, Vertiefungen und Konturen (z.B. Anfahrschäden an Stoßstangen) an lackierbaren Kunststoffteilen.
Metall: Elastischer Spachtel zum Reparieren von Kratzern, Vertiefungen und Konturen an lackierbaren Kunststoffteilen.



Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Polyestermaterial wegen Wasserempfi ndlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen.

Hinweis

Tipp: Aufgrund von unterschiedlichsten Mischkunststoffen sind Vorversuche zu empfehlen! Für die optimale Haftung empfiehlt sich die Vorbehandlung mit einem 1K-Kunststoffprimer.Nicht geeignet für die Reparatur von Bruchstellen.Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Spachtelmasse und Härter achten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Lieferumfang Art.-Nr. 0892 605 01		
Bezeichnung	**Art.-Nr.**	**Anzahl**
Vaku Härter (Peroxidhärter) 40 g	**0892 600 004**	1

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Vaku Härter (Peroxidhärter) 40 g	**0892 600 004**
Japanspachtel Federbandstahl Breite 100 mm	**0695 940 911**
Japanspachtel Federbandstahl Breite 120 mm	**0695 940 912**
Japanspachtel Federbandstahl Breite 50 mm	**0695 940 915**
Japanspachtel Federbandstahl Breite 80 mm	**0695 940 918**
Silikonentferner Sprühdose 600 ml	**0893 222 600**
Reinigungstuch Tex-Rein 38 x 27 cm Anzahl Tücher 150 STK Türkis	**0899 810**
Kunststoff Haftvermittler SR 400 ml	**5867 000 125**

CL01_3006140302, Rev: 0.364, Stand: 10. 10. 2026