Dichtungsband VKP WD-BF

Vorkomprimiertes Fugendämmband für die Wärmedämmung in Anschlussfugen mit breiten Fugentiefen.



- Sehr gute Wärmedämmung
- Diffusionsoffen
- Flexible Anpassung an Unebenheiten und Ausfüllung von Hohlräumen
- Zeitsparende Verarbeitung
- Mit angrenzenden Baustoffen verträglich
- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320 als Dämmstoff in der Anschlussfuge. Luft- und schlagregendichte Ebene sind gesondert herzustellen, z.B. durch Dichtfolien

Farbe	Grau
Breite	197 mm
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	600 Pa/nach DIN 18542-BG1
Baustoffklasse/Bedingung	B1 - Schwer entflammbar/nach DIN 4102-1
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 90 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Chemische Basis	Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	Rollenlänge	Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	Art.-Nr.	VE
Polyethylen	9-20 mm	4 m	bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit	**0875 920**	2
Polyurethan	6-15 mm	6 m	bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	**0875 615**	2

Details/Anwendung

Wärmedämmung und Fugenfüllung in Anschlussfugen von Bauteilen mit großen Fugendimensionen, z.B. bei Hebe-Schiebetüren.

Anleitung

Die Untergründe von Verunreinigungen befreien. Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden. Beim Ablängen des Bandes eine Längenzugabe von ca. 2cm/m berücksichtigen. Schutzfolie vom Selbstklebestreifen abziehen und das Band mit leichtem Stauchen am Fensterprofil aufkleben.
Im Eckbereich das Band stumpf stoßen und in Längsrichtung stauchen. Leckagen sind zu vermeiden.

CL01_3004021321, Rev: 0.62, Stand: 30. 07. 2026

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von vorkomprimierten Dichtbändern ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl und bei niedrigen Temperaturen warm lagern. Um die gewünschte Dämm- bzw. Dichtwirkung des Bandes im eingebauten Zustand zu gewährleisten, sind die vorgegebenen Einsatzbereiche einzuhalten.
Beim Einsatz als reine Wärmedämmung ist eine luft-, schlagregen- oder auch dampfdiffusionsdichte Abdichtung der Fuge gesondert herzustellen, z.B. durch Dichtfolien oder Butylbänder mit Alukaschierung.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021321, Rev: 0.62, Stand: 30. 07. 2026