Spenglersilikon Neutral

Spezialsilikondichtmasse für den Dachdecker- und Spenglerbereich. Geeignet für den Einsatz im Solarbau.



Gute Materialverträglichkeit

Hervorragende Haftung auf nahe zu allen Materialien, die am Dach zum Einsatz kommen, wie z.B. Metalle wie Aluminium, Kupfer, verzinktem Blech, Stahl, Hart-PVC, Polyester, Plexiglas aber auch Beton, Stein, Teerpappen, Bitumenbahnen, Holz u.ä.

Ein Produkt für das ganze Dach

Ein Produkt für sehr viele Spengler- und Dachdeckeranwendungen.

Solarbau- und Solarverglasungseignung

Temperatureinsatzbereich -50°C bis +150°C

Inhalt	310 ml
Chemische Basis	Neutral vernetzte Silikone, auf Oximbasis
UV-Beständigkeit	Ja
Dauerbewegungsaufnahme	25 %
Geruch/Duft	Charakteristisch
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Überstreichbar/Überlackierbar	Nein

CL01_30101 40823, Rev. 0.1119, Stand: 30. 07. 2026

Art.-Nr.	0892 310 003	0892 310 005	0892 310 001	0892 310 002
VE	1/24	1/24	1/24	1/24
Fungizide Ausstattung	Ja	Ja	Ja	Nein
Farbe	Anthrazitgrau RAL 7016	Schwarz	Transparent	Testa di Moro
Hautbildezeit min.	10 min	7 min	10 min	10 min
Dichte	1 g/cm³	1 g/cm³	1 g/cm³	1,38 g/cm³
Hautbildezeit min./max./Bedingung	10-13 min/bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	7-13 min/bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	10-13 min/bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	10-15 min/bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Durchhärtungsgeschwindigkeit/ Bedingung	3 mm/d/23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	3 mm/d/23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	2 mm/d/23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend	2 mm/d/23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	12 Monate	12 Monate	18 Monate
Temperaturbeständigkeit min./ max.	-40 bis 150 °C	-40 bis 220 °C	-40 bis 180 °C	-50 bis 150 °C
Anstrichverträglichkeit	Nein	Nein	Nein	Ja
Härte nach Shore A	20	20	20	17
Bruchdehnung min.	500 %	500 %	500 %	400 %
Bruchdehnung Bedingung	bei 2 mm Film	nach DIN EN ISO 527-2	bei 2 mm Film	bei 2 mm Film
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar	E - Normal entflammbar	E - Normal entflammbar	

Leistungsnachweis

ÖGNI
AUSTRIAN SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen.
Vorversuche erforderlich.

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen