Sprühspachtel VAKU 10

Spritzbarer Polyesterdickschichtfüller für ein perfektes Oberflächenfinish

Zum Füllen von Poren, Unebenheiten und Schleifriefen bei großflächigen Spachtelarbeiten
Sehr gute Vorbereitung für Finisharbeiten

Hoher Festkörperanteil
Schnelles und gleichmäßiges Füllen von Untergrundunebenheiten

Schnelle Trocknung
Gewährleistet eine schnelle, zeitsparende Weiterverarbeitung (Schleifen, Füllern, Decklackierung)

Leichte Schleifbarkeit
- Anwenderfreundlich
- Erleichtert die weitere Bearbeitung des Füllers

Temperaturbeständig bis 80°C

Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 10:
- 250 g/l der Produktkategorie 2(b)
- Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 99 g/l





Chemische Basis	Polyesterharz
Inhalt	950 ml
Farbe	Grau
Lieferumfang	50 ml Härter
Topfzeit	30 min
Topfzeit Bedingung	bei 20°C
Trockenzeit min.	20 min
Trockenzeit max.	30 min
Trockenzeit Bedingung	bei 60°C
Verarbeitungstemperatur max.	80 °C
VOC Gehalt max.	99 g/l
VOC Gehalt zulässig max.	250 g/l
VOC Gehalt Bedingung	ChemVOCFarb
VOC Gehalt zulässig Bedingung	Produktkategorie 2(b)
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Materials max.	80 °C
Härterzugabe	5 %
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Erforderliches Zubehör	Schleifpapier Useit Art.-Nr. 0581 3...

Art.-Nr. 0892 601 01
VE: 1 / 6

CL01_3006140501, Rev. 0.277, Stand: 30. 07. 2026

Details/Anwendung

- Auto/Cargo: Im Fahrzeugbau und in der Kfz-Reparatur zum Ausgleichen großflächiger Spachtelarbeiten
- Oldtimerrestauration
- Metall: Im Maschinenbau zum Ausgleichen von Lunker- und Schweißstellen
- Holz: Untergrundvorbereitung für die Hochglanz-Decklackierung auf MDF, Spanplatten, Tischlerplatten, Türblättern, Möbeln usw. Nicht für ölhaltige Hölzer geeignet





Anleitung

Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei seinOberflächen anschleifenPolyestermaterial wegen Wasserempfindlichkeit nach Möglichkeit nur trocken schleifen. Um mögliche Reklamationen auszuschließen, unbedingt auf das korrekte Dosierungsverhältnis zwischen Füller und Härter achten.Dosierung: 5% HärterTopfzeit: 30 Minuten bei 20°C Trockenzeit: 20–30 Minuten bei 60°C Schleifpapier: P120–280, Nass nur nach völliger Trocknung

Hinweis

Nicht für verzinkte Untergründe geeignet. Zulässiger VOC-Höchstgehalt VAKU 10: 250 g/l der Produktkategorie 2(b). Max. VOC-Gehalt nach ChemVOCFarbV: 99 g/l

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schleifscheibe Useit Superpad KFZ Körnung 180 50 mm	**0581 300 180**

C101_3006140501, Rev. 0.277, Stand: 30. 07. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Schleifpapier-Streifen Useit® Superpad KFZ Körnung 40 70 mm x 120 mm	**0581 310 40**
Schleifpapier-Rolle Useit® Superpad KFZ Rotbraun Körnung P40	**0581 330 40**
Lackpistole Polyesterfüllerpistole AP P 600 ml	**0891 700 10**

CL01_3006140501, Rev. 0.277, Stand: 30. 07. 2026