Würth FLK Pro 250



Würth FLK PRO 250 ist eine UV-beständige, semi-thixotrope, hochelastische, sehr widerstandsfähige, einkomponentige, lösemittelhaltige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis, die zu einer nahtlosen, langlebigen, Hydrolyse beständigen und atmungsaktiven Abdichtungsmembran aushärtet. Es ist hervorragend für vertikale Flächen, Hochzüge und Anschlussarbeiten geeignet. Würth FLK PRO 250 basiert auf reinen, hydrophoben, elastomeren Polyurethanharzen mit ausgezeichneten mechanischen, chemischen und thermischen Eigenschaften. Die Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit der Luft- und der Untergrundfeuchtigkeit.

Vorteile

- Einfache Verarbeitung, weil gebrauchsfertig, mit Rolle, Bürste oder Sprühverfahren
- Semi-thixotrop, ideal für Oberflächen mit hoher Neigung
- Ausbildung einer naht- und fugenlosen,hochelastischen Membran
- Vollflächige Haftung auf der Oberfläche
- Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen
- Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -40°C bis +90°C
- Rissüberbrückend bis 2 mm, sogar bei -10°C
- Atmungsaktiv (Wasserdampfdurchlässig)
- Durchwurzelungsfest
- Normal begehbar
- Zertifiziert nach ETAG 005 (ETA-18/0835)
- Entspricht der Ö-Norm B 3691 (mit Armierung)
- Entspricht der Ö-Norm B 3692
- Beständig gegen Reinigungsmittel, Haushaltschemikalien, Öle und Meerwasser
- Einfach zu reparieren nach mechanischer Beschädigung
- Auch als zweite Dichtebene im Fensterbau unter der Fensterbank geeignet

Verbrauch

2,4 – 4,1 kg/m^2 je nach Anwendung.

Chemische Basis	1-Komponenten-Polyurethan
Begehbarkeit nach max.	24 h
Regenbelastbar nach	4 h
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	35 °C

CL01_3010040139, Rev: 0.387, Stand: 30.07.2026

Temperaturbeständigkeit max.	90 °C
Lösemittelfrei	Nein
UV-Beständigkeit	Ja
Rissüberbrückung	2 mm
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5°C bis 30°C

Farbe	Dichte	Inhaltsgewicht	Art.-Nr.	VE
Dunkelgrau RAL 7012 ähnlich	1,4 g/cm³	6 kg	**0838 892 572**	1
Dunkelgrau RAL 7012 ähnlich	1,4 g/cm³	15 kg	**0838 892 573**	1
Hellgrau	1,4 g/ml	6 kg	**0838 892 561**	1
Hellgrau	1,4 g/ml	15 kg	**0838 892 562**	1
Hellgrau	1,4 g/ml	25 kg	**0838 892 570**	1

Details/Anwendung

Würth FLK PRO 250 ist vielseitig verwendbar.

- Abdichtung von Flachdächern, Balkonen und Terrassen
- Abdichtung von Hochzügen und Anschlüssen
- Abdichtung von Bitumenbahnen, EPDMund PVC-Dachbahnen
- Schutzschicht für PUR-Spritzschaum
- Abdichtung von Betonfertigteilen
- Abdichtung von begrünten Dächern

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

CL01_3010040139, Rev: 0.387, Stand: 30. 07. 2026