Zweischicht-Basislack

Festkörperreicher, schnell ablüftender, hoch deckender Basislack



- Schnell und leicht zu Verarbeiten
- Keine Wolkenbildung
- Gute Deckkraft
- Rasche Trocknung
- Brillante Effekte
- Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 31,8
- Mischung nach Volumen: 2:1 mit Acrylverdünnung
- Verarbeitungsgeräte: Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,3 mm.
- Lieferbare Farbtöne: siehe Indexliste (+ Effektfarbtöne, Metallic, Uni)

Chemische Basis	Spezielle physikalisch trocknende Lackharze
Inhalt	3 l
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	RAL-, Sonder- und metallic Farbtöne
Glanzgrad	Seidenmatt
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
Viskosität Bedingung	bei 20°C, nach DIN 53211
Trockenzeit	10 min
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C
Staubtrockenzeit	10 min
Temperaturbeständigkeit max.	120 °C
Dichte	0,932 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C
VOC Gehalt (CH)	742,8 g/l
Ergiebigkeit min. (Fläche)	7 m²
Ergiebigkeit max. (Fläche)	8 m²
Festkörperanteil min.	30,6 %
Mischungsverhältnis	2:1
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 5866 304 103
VE: 1

Trocknung				
	staubtrocken	**grifffest**	**montagefest**	**überlackierbar**
Objekttemperatur 20° C	10 min	20 min		20 min

Details/Anwendung

Zur hochwertigen Zweischicht-Glanzlackierung von Maschinen und Konstruktionen im Innen- und Außenbereich im Zusammenhang mit 2K-Klarlack VOC oder 2K-Klarlack reflow. Auch für Mehrfarblackierung geeignet.

CL01_3006091101, Rev: 0.243, Stand: 30.07.2026





Auftragsverfahren				
	Druck [bar]	**Düse [mm]**	**Spritzgänge**	**Verdünnung**
Luft/Fließbecher	3-4	1,2 – 1,4	2-3	50%
HVLP	2	1,2 – 1,4	2-3	50%
Streichen/Rollen				
Airless				

Anleitung

- Untergrund vorbehandeln
- Mischung: 2:1 nach Volumen mit Acrylverdünnung
  (Weitere Anwendungsinformationen siehe technisches Datenblatt)

Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt. Gemäß ChemVOCFarbV vom 16.12.2004 darf dieses Produkt nicht zur Fahrzeugreparaturlackierung oder zur Beschichtung von Bauwerken & ihren Bauteilen verwendet werden. Profi-Tipp!Nach 2 - 5 Minuten Zwischenablüftzeit in zwei Spritzgängen Nass-in-Nass überlackierbar. Wichtig!Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Acryl-Verdünnung für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke 5 l	**0823 400 0**
Acryl-Verdünnung kurz für 2K-Acryl-Produkte und 1K-Dickschichtlacke 5 l	**0823 400 1**

CL01_3006091101, Rev: 0.243, Stand: 30. 07. 2026