Wachs-Unterbodenschutz

Lösemittelhaltige, nicht überlackierbare Beschichtungsmasse auf Wachsbasis



- Wasserabweisendes Korrosionsschutzwachs mit sehr guten Penetrationseigenschaften und Selbstheilungseffekt.
- Die trockene Beschichtung verbleibt leicht klebrig und weist eine Temperaturbeständigkeit bis ca. 180°C auf, so dass es auch in temperatursensiblen Bereichen eingesetzt werden kann.

Temperaturbeständigkeit min./max.	-25 bis 180 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Temperaturbeständigkeit max.	180 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C

Art.-Nr.	0892 078	0892 078 1	0892 079 086	0892 079 083	0892 079 080
VE	1/12	1/12	1	1/12	1/12
Chemische Basis	Wachs	Wachs	Wachs, Additive, Lösemittel	Wachs, Additive, Lösemittel	Wachs, Additive, Lösemittel
Inhalt	500 ml	500 ml	60 l	1000 ml	1000 ml
Inhaltsgewicht	462,5 g	465 g	51,6 kg	860 g	860 g
Farbe	Schwarz	Transparent	Braun	Braun	Schwarz
Festkörperanteil min.	33 %	21 %	42 %	42 %	43 %
Durchtrocknung Bedingung	bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit, 400 µ nass	bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit, 400 µ nass	bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit
Hautbildezeit Bedingung	20°C, Ri 0 bei 65% relative Luftfeuchte, 100 µ Nassschichtdicke	bei 400 µm	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
Hautbildezeit min.	105 min	120 min	105 min	105 min	120 min
Trockenzeit	210 min		5 h	5 h	360 min
Trockenzeit Bedingung			bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
Dichte	0,72 kg/l	0,69 kg/l	0,85 g/cm³	0,85 g/cm³	0,86 g/cm³
Zündtemperatur			200 °C	200 °C	200 °C
Dichte Bedingung	Wirkstoff, 20°C	bei 15°C	bei 20°C, DIN 51757	bei 20°C, DIN 51757	bei 20°C, DIN 51757
Temperatureinsatzbereich min.	-25 °C		15 °C	15 °C	15 °C
Überstreichbar/ Überlackierbar			Nein	Nein	

Details/Anwendung

Universelle Korrosionsschutzbeschichtung für Fahrzeuge, Maschinen, Maschinenteile, und für viele

CL01_3006150401, Rev: 0.325, Stand: 21. 08. 2026

weitere Bereiche einsetzbar wie z.B.:

- Automobilbau
- Bus- und Trailerbau
- Karosseriebau
- Garagen, Werkstätten
- Metallindustrie
- Allgemeine Industrie
- Schiffsbau
- Maintenance uvm

Für korrosionsgefährdete Bereiche in Karosserien wie z.B. Blechdoppelungen (Falze, Spalte, Flansche), Kanten und Flächen. Hervorragende Haftung und sehr gutes Standvermögen auf metallischen Oberflächen



Anleitung

Vor Gebrauch gut schütteln oder gründlich aufrühren. Die zu behandelnden Oberflächen müssen sauber, trocken, rost-, staub- und fettfrei sein. Das Produkt kann Airless, Airmix oder mit Druckbecherpistole bei einem Luftdruck von 3-4 bar angewendet werden. Falls erforderlich, kann das Produkt auch getaucht, gerollt oder gebürstet werden. Das Produkt kann ohne Overspray aufgebracht werden und tropft nicht. Verunreinigte Oberflächen und schmutzige Geräte können mit Lösemitteln in frischem Zustand gereinigt werden. Empfohlene Anwendungstemperatur zwischen 15° und 25°C.

Hinweis

Empfohlene Trockenschichtdicke: mind. 50 µm. Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt/aufgeschüttelt werden! Die Aerosoldose nach der Anwendung umdrehen und das Ventil über Kopf leersprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0892 078	Spraydosenaufsatz Spraymaster Mit Schraubklemme	**0891 090**
0892 078 1	Spraydosenaufsatz Spraymaster Mit Schraubklemme	**0891 090**

CL01_3006150401, Rev. 0.325, Stand: 21. 08. 2026