Vorlegeband

Für die Verglasung von Fenstern, Türen sowie Festverglasungen




- Komprimierbar
- Verhindert Dreipunkthaftung
- Selbstklebend
- Füllt Glasfalz, dadurch weniger Dichtstoffverbrauch
- Wirkt als bewegungsdämpfendes Teil bei starker Windbelastung
- Sehr feine, regelmäßige und völlig geschlossene Zellstruktur
- Dekorative, glatte Oberfläche
- Hohe Elastizität
- Hohe mechanische Werte bei niedrigem Raumgewicht
- Ausgezeichnete Chemikalien beständigkeit
- Gute Witterungsbeständigkeit
- Ausgezeichnete thermische Isolationswerte
- Lagerfähigkeit: 12 Monate bei kühler und trockener Lagerung
- Hervorragende UV-beständigkeit
- Acrylglasverträglich

Zur Abdichtung bei Falzdächern unter 7° Dachneigung.

- Zur Schallentkopplung, thermischen Trennung und abdichten der Längsstöße bei Trapezblechen bzw. Sandwichpaneelen.

Chemische Basis	Geschlossenzelliger Polyethylenschaum
Baustoffklasse	B3 - Leicht entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102



CL01_3004021201, Rev: 0.360, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0875 709 02	0875 709 03	0875 111 320	0875 709 04	0875 709 05	0875 809 02
VE	5/70/100/1400	5/70/100/1400	1/50	5/70/100/1400	10/70/100/700	100
Farbe	Grau	Grau	Grau	Grau	Grau	Weiß
Gesamtstärke	2 mm	3 mm	3 mm	4 mm	5 mm	2 mm
Zugfestigkeit min.	0,325 N/mm²	0,325 N/mm²	370 kPa	0,325 N/mm²	0,325 N/mm²	0,325 N/mm²
Zugfestigkeit quer min.	0,22 N/mm²	0,22 N/mm²		0,22 N/mm²	0,22 N/mm²	0,22 N/mm²
Zugfestigkeit Bedingung	nach ISO 1926	nach ISO 1926	nach DIN 53571	nach ISO 1926	nach ISO 1926	nach ISO 1926
Rohdichte	29 kg/m³	29 kg/m³	45 kg/m³	29 kg/m³	29 kg/m³	29 kg/m³
Stauchhärte	98 kPa	98 kPa		98 kPa	98 kPa	98 kPa
Stauchhärte Bedingung	nach ISO 844, 50% Verformung	nach ISO 844, 50% Verformung		nach ISO 844, 50% Verformung	nach ISO 844, 50% Verformung	nach ISO 844, 50% Verformung
Bruchdehnung min.	125 %	125 %	170 %	125 %	125 %	125 %
Bruchdehnung quer min.	115 %	115 %		115 %	115 %	115 %
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,72 g/m²/d	0,72 g/m²/d		0,72 g/m²/d	0,72 g/m²/d	0,72 g/m²/d
Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung	nach ISO 1663 Prüfkörperstärke 5 mm	nach ISO 1663 Prüfkörperstärke 5 mm		nach ISO 1663 Prüfkörperstärke 5 mm	nach ISO 1663 Prüfkörperstärke 5 mm	nach ISO 1663 Prüfkörperstärke 5 mm
Wärmeleitfähigkeit λ	0,034 W/(m*K)	0,034 W/(m*K)		0,034 W/(m*K)	0,034 W/(m*K)	0,034 W/(m*K)
Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung	bei 0°C, nach ISO 2581	bei 0°C, nach ISO 2581		bei 0°C, nach ISO 2581	bei 0°C, nach ISO 2581	bei 0°C, nach ISO 2581
Breite	9 mm	9 mm	20 mm	9 mm	9 mm	9 mm
UV-Beständigkeit	Ja	Ja		Ja	Ja	Ja
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C	5 °C	-40 °C	5 °C	5 °C	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	25 °C	25 °C		25 °C	25 °C	25 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-30 °C	-30 °C		-30 °C	-30 °C	-30 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C	80 °C	100 °C	80 °C	80 °C	80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	12 Monate		12 Monate	12 Monate	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und trockene Lagerung	kühle und trockene Lagerung		kühle und trockene Lagerung	kühle und trockene Lagerung	kühle und trockene Lagerung
Rollenlänge	20 m	20 m	30 m	20 m	10 m	20 m

Art.-Nr.	0875 809 03	0875 809 04
VE	5/70/100/1400	100/1400
Farbe	Weiß	Weiß
Gesamtstärke	3 mm	4 mm
Zugfestigkeit min.	0,325 N/mm²	0,325 N/mm²
Zugfestigkeit quer min.	0,22 N/mm²	0,22 N/mm²
Zugfestigkeit Bedingung	nach ISO 1926	nach ISO 1926
Rohdichte	29 kg/m³	29 kg/m³
Stauchhärte	98 kPa	98 kPa
Stauchhärte Bedingung	nach ISO 844, 50% Verformung	nach ISO 844, 50% Verformung
Bruchdehnung min.	125 %	125 %

CL01_3004021201, Rev. 0.360, Stand: 10. 10. 2026

Art.-Nr.	0875 809 03	0875 809 04
Bruchdehnung quer min.	115 %	115 %
Wasserdampf-durchlässigkeit	0,72 g/m²/d	0,72 g/m²/d
Wasserdampf-durchlässigkeit Bedingung	nach ISO 1663 Prüfkörperstärke 5 mm	nach ISO 1663 Prüfkörperstärke 5 mm
Wärmeleitfähig-keit λ	0,034 W/(m*K)	0,034 W/(m*K)
Wärmeleitfähig-keit λ Bedingung	bei 0°C, nach ISO 2581	bei 0°C, nach ISO 2581
Breite	9 mm	9 mm
UV-Beständigkeit	Ja	Ja
Verarbeitungstem-peratur min.	5 °C	5 °C
Verarbeitungstem-peratur max.	25 °C	25 °C
Temperaturbe-ständigkeit min.	-30 °C	-30 °C
Temperaturbe-ständigkeit max.	80 °C	80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedin-gung	kühle und trockene Lagerung	kühle und trockene Lagerung
Rollenlänge	20 m	20 m

Anleitung

- Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +5°C liegen.
- Der Untergrund muss trocken, staub-, öl- sowie fettfrei sein.
- Das Vorlegeband sollte in Verbindung mit einem randabschließenden Dichtstoff angewendet werden.

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Ohne Abdeckfolie

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021201, Rev. 0.360, Stand: 10. 10. 2026