Haftgrund für 1K-Flüssigkunststoff LF

Würth FLK Haftgrund LF ist eine einkomponentige Grundierung zur Haftvermittlung auf thermoplastischen und elastomeren Abdichtungsbahnen für den Würth FLK 275 LF.

Der Haftgrund LF haftet auf Bahnen aus TPO, FPO, EPDM und weiteren Kunststoffen. Zudem wird die Haftung auf Fensterglas, Stahl und Zink verbessert.

Vorteile

- Gebrauchsfertig und daher einfache Verarbeitung

Verbrauch

- Rund 40 g/m^2 bei FPO / TPO und rund 60 g/m^2 bei EPDM.
- Die Mindesttemperatur muss +10°C betragen.

Chemische Basis	Polymer
Farbe	Farblos
Dichte	0,866 g/cm^3
Verarbeitungstemperatur min.	10 °C
Verarbeitungstemperatur max.	40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	60 °C
Lösemittelfrei	Nein
Inhalt	346 ml
Inhaltsgewicht	400 g
Lagerfähigkeit ab Herstellung	6 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 15°C bis 25°C

Art.-Nr. 0893 892 600
VE: 1 / 8

Anleitung

Oberflächenvorbereitung:
Eine sorgfältige Vorbereitung der Oberfläche ist für ein optimales Ergebnis und eine lange Lebensdauer unerlässlich.
Die Oberfläche muss trocken, fettfrei und frei von Schmutz und Staub sein. Alle losen Teile müssen sorgfältig entfernt werden.

Verarbeitung:
Die Grundierung ist vollflächig mit einem Pinsel oder einem fusselfreien Tuch aufzutragen. Würth FLK 275 LF kann nach 10 bis 60 Minuten Trocknungszeit aufgetragen werden.

CL01_3010040181, Rev: 0.29, Stand: 10. 10. 2026