Wachskorrosion-Schutz-Fluoreszierend

- Eine transparente Korrosionsschutzschicht mit sehr guter Kriechfähigkeit
- Stark wasserabweisend und hervorragende Haftung auf metallischen Oberflächen
- Sehr gute Abwaschbeständigkeit
- Frei von Aromaten
- Kein Nachtropfen bereits eine Stunde nach der Anwendung
- Kein Angreifen von Gummi, Kunststoffteilen sowie Decklacken
- Nach der Trocknung transparente Farbe die unter UV-Licht optisch die behandelten Stellen ganz deutlich visualisiert



Chemische Basis	Wachs, Additive, Lösemittel
Farbe	Transparent, weißlich
Festkörperanteil min.	46 %
Temperaturbeständigkeit min./max.	-25 bis 180 °C
Durchtrocknung Bedingung	bei 20°C, 65% relative Luftfeuchtigkeit
Hautbildezeit Bedingung	bei 20°C und 60% relative Luftfeuchtigkeit
Hautbildezeit min.	105 min
Trockenzeit	5 h
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C und 65% relative Luftfeuchtigkeit
Dichte	0,86 g/cm³
Zündtemperatur	200 °C
Dichte Bedingung	bei 20°C, DIN 51757
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Temperaturbeständigkeit max.	180 °C
Temperatureinsatzbereich min.	15 °C
Temperaturbeständigkeit min.	-25 °C

Inhalt	Inhaltsgewicht	Art.-Nr.	VE
60 l	51,6 kg	**0892 079 085**	1
1000 ml	860 g	**0892 079 084**	1/12

Details/Anwendung

Zur Langzeitkonservierung von korrionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräume, Falze, Kanten, Schweller und Holme sowie zur Ergänzung und Nachbehandlung von sämtlichen Schutzbelägen auf Basis von Kautschuk-Harz und Bitumen. Sehr gut geeignet für unbehandelte Metalloberflächen bei PKW, LKW, Bussen und Metalloberflächen an denen Korrosionsschutz gewünscht wird.

CL01_3006150407, Rev: 0.227, Stand: 30. 07. 2026

Anleitung

Wachs vor Gebrauch gut mischen. Untergrund muss trocken, rost-, schmutz,- und fettfrei sein. Optimale Verarbeitungstemperatur 15 - 25 C°, bei Verarbeitung mit Druckluftgeräten den Arbeitsdruck zwischen 3 - 4 bar einstellen. Falls notwendig kann das Produkt auch manuell mit Pinsel oder Rollwalze aufgetragen werden.

CL01_3006150407, Rev: 0.227, Stand: 30. 07. 2026