Fenster- und Fassadendicht

Abdichten von Anschluss- und Bewegungsfugen im Innen- und Außenbereich.



- Nahezu geruchlos.
- Gute Haftung auch ohne Grundierung auf den meisten, auch feuchten Untergründen.
- Überstreichbar.
- Natursteinverträglich.
- Nach Aushärtung dauerelastisch.
- Nicht korrosiv ist für viele alkalische und metallische Untergründe geeignet.
- Frei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Phthalaten, Zinn und Silikon.

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert..

Chemische Basis	Silanmodifiziertes Polymer
Dauerbewegungsaufnahme	25 %
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Hautbildezeit min.	30 min
Härte nach Shore A	28
UV-Beständigkeit	Ja
Überstreichbar/Überlackierbar	Ja
Durchhärtungsgeschwindigkeit	2,5 mm/d
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Ja
Bruchdehnung	850 %
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ	2700
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate

Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	VE
290 ml	Weiß	**0892 320 010**	1/24
290 ml	Grau	**0892 320 011**	1/24
600 ml	Weiß	**0892 320 020**	1/20
600 ml	Grau	**0892 320 021**	20

Details/Anwendung

- Zur Abdichtung von Fenstern und Fassaden in Kombination mit Maleracryl zur Innenabdichtung.
- Zur Verfugung von Natursteinen, wie zum Beispiel Granit und Marmor.
- Für Hochbaufugen, wie zum Beispiel Betonfertigteile.

CL01_30101402O8, Rev: 0.461, Stand: 10. 10. 2026

- Im Holz- und Metallbau einsetzbar.
- Für Fugen im Dachbereich mit hoher Beanspruchung.

Anleitung

- Die Fugenflanken bzw. Haftflächen müssen fest, tragfähig, sauber, trocken, fett- und staubfrei sowie bitumen- und teerfrei sein.
- Untergründe ggf. vorbehandeln.
- Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in unserem Dichtstoff-Leitfaden.
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

Leistungsnachweis

DIN EN 15651 – 1/4 Dichtstoff für Fassadenelemente/Fußgängerwege

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Nach ausreichender Hautbildung sollte innerhalb der ersten 3 Tage überstrichen werden. Bei später aufgebrachten Anstrichen kann es zu Haftungsproblemen kommen.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein.
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit.
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich, um Wechselwirkungen auszuschließen.
- Gepulverte Oberflächen können Rückstände enthalten, welche ein Aushärten des Dichtmaterials negativ beeinflussen. Reinigen Sie diese Oberflächen gründlich vor der Verarbeitung, z.B. mit Würth HaftClean.
- Vorsicht bei vollständig überstrichenen Dichtstofffugen. Diese neigen zu Rissbildungen bei Fugenbewegungen, da die aufgetragene Farbe generell eine geringere Dehnung als der Dichtstoff aufnimmt und sich dann Risse in der Farbe bilden können.
- Bei Alkydharzfarben kann es zu Trocknungsstörungen kommen.
- Bei Kontakt mit Weißalkydharzfarben und weichmacherhaltigen Stoffen, wie z. B. Butyl, Bitumen und VKP-Bänder, können Vergilbung und strukturelle Veränderungen nicht ausgeschlossen werden.
- Nach DIN 52452 Teil 4 sollten Dichtstoffe generell nicht überstrichen werden.
- Bei besonders empfindlichen Natursteinen, wie Jura- und Carrara-Marmor, sind Vorversuche erforderlich.
- Überschüssige Glättemittel von Untergründen entfernen.
- Nicht zur Verwendung für Bodenfugen im Bereich von Verkehrswegen geeignet.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

C101_30101402O8, Rev: 0.461, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Beutelpistole 14:1 Ausführung Für 600 ml Beutel	**0891 400 610**
Dichtstoffglättemittel Hellgelb 400 ml	**0893 003**
Dichtstoffglättemittel Farblos 5 l	**0893 3**
Fugenglätter Set Uni 3-tlg. Eckig	**0891 184 003**
Fugenglätter Set Uni 3-tlg. Rund 3 STK	**0891 184 004**
Auftragsdüse lang für Kunststoffkartuschen 310 ml Länge 175 mm	**0891 651 12**
Auftragsdüse Standard Für Kunststoffkartuschen 310 ml Transparent Länge 10.5 cm	**0891 653**

CL01_30101402O8, Rev: 0.461, Stand: 10. 10. 2026