

VHM-Schaftfräser, DIN 6527L, lang, Vierschneider, mit verstärktem Schaft

Zum Schlichten mit hoher Zerspanungsleistung bei gleichzeitig exzellenter Oberfläche von Stählen mit mittlerer bis hoher Festigkeit (z.B. Bau-, Einsatz-, Vergütungsstähle), NE-Metalle, rost- und säurebeständige Stähle. Bevorzugt Gleichlauffräsen.





Produktcode	7677
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl, Guss, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium
Schaftform	Zylindrisch DIN 6535-HB
Normen	DIN 6527
Baulänge	Lang
Typ	N
Schneidstoff	VHM
Oberfläche	TiAlN
Kühlmittelzufuhr	Extern
Drallwinkel	30°
Anzahl Schneiden (Z)	4 STK
Toleranz Schneidendurchmesser	h10
Toleranz Schaftdurchmesser	h6
Werkstoffuntergruppe	Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium



Durchmesser (d1)	Schaftdurchmesser (d2)	Länge (l1)	Schneidenlänge (l2)	Eckenfase	Art.-Nr.	VE
2 mm	6 mm	50 mm	7 mm	0,04 mm	**5443 300 321**	1
2,5 mm	6 mm	50 mm	7 mm	0,05 mm	**5443 300 322**	1
3 mm	6 mm	57 mm	8 mm	0,05 mm	**5443 300 323**	1
3,5 mm	6 mm	57 mm	10 mm	0,05 mm	**5443 300 324**	1
4 mm	6 mm	57 mm	11 mm	0,06 mm	**5443 300 325**	1
4,5 mm	6 mm	57 mm	11 mm	0,06 mm	**5443 300 326**	1
5 mm	6 mm	57 mm	13 mm	0,06 mm	**5443 300 327**	1
5,5 mm	6 mm	57 mm	13 mm	0,08 mm	**5443 300 328**	1
6 mm	6 mm	57 mm	13 mm	0,08 mm	**5443 300 329**	1
6,5 mm	6 mm	63 mm	13 mm	0,08 mm	**5443 300 330**	1
7 mm	8 mm	63 mm	16 mm	0,1 mm	**5443 300 331**	1
7,5 mm	8 mm	63 mm	16 mm	0,1 mm	**5443 300 332**	1
8 mm	8 mm	63 mm	19 mm	0,1 mm	**5443 300 333**	1
8,5 mm	10 mm	72 mm	19 mm	0,12 mm	**5443 300 334**	1
9 mm	10 mm	72 mm	19 mm	0,12 mm	**5443 300 335**	1
10 mm	10 mm	72 mm	19 mm	0,15 mm	**5443 300 337**	1

CL01_7503070716, Rev. 0.1087, Stand: 18. 08. 2025

Durchmesser (d1)	Schaftdurch-messer (d2)	Länge (l1)	Schneidenlänge (l2)	Eckenfase	Art.-Nr.	VE
11 mm	12 mm	83 mm	26 mm	0,15 mm	**5443 300 338**	1
12 mm	12 mm	83 mm	26 mm	0,15 mm	**5443 300 339**	1
13 mm	14 mm	83 mm	26 mm	0,15 mm	**5443 300 340**	1
15 mm	16 mm	92 mm	32 mm	0,2 mm	**5443 300 342**	1
16 mm	16 mm	92 mm	32 mm	0,2 mm	**5443 300 343**	1
20 mm	20 mm	104 mm	38 mm	0,25 mm	**5443 300 345**	1

Schnittwerte für Schruppen Kontur

Für Ø 2 - 9,9


Werkstoffbezeichnung	Zugfestigkeit	Kühlung	v_c	f_z			
				Ø 2 - 3,9	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**	**Ø 8 - 9,9**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	140	0,011	0,023	0,033	0,045
	500-850 N/mm²	E	120	0,011	0,023	0,033	0,045
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	120	0,011	0,023	0,033	0,045
	850-1000 N/mm²	E	100	0,007	0,014	0,022	0,028
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	120	0,011	0,023	0,033	0,045
	700-850 N/mm²	E	110	0,011	0,023	0,033	0,045
	850-1000 N/mm²	E	100	0,007	0,014	0,022	0,028
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	85	0,007	0,014	0,022	0,028
	1000-1200 N/mm²	E	70	0,006	0,013	0,020	0,025
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	120	0,011	0,023	0,033	0,045
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	85	0,007	0,014	0,022	0,028
	1000-1200 N/mm²	E	70	0,006	0,013	0,020	0,025
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	85	0,007	0,014	0,022	0,028
	1000-1200 N/mm²	E	70	0,006	0,013	0,020	0,025
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	85	0,007	0,014	0,022	0,028
	850-1100 N/mm²	E	70	0,006	0,013	0,020	0,025
	1100-1400 N/mm²	E	60	0,006	0,013	0,020	0,025
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	60	0,006	0,013	0,020	0,025
Verschleißfester Konstruktionsstahl	1350 N/mm²	E	50	0,008	0,016	0,024	0,032
	1800 N/mm²	E	45	0,008	0,016	0,024	0,032
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	70	0,006	0,013	0,020	0,025
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	90	0,008	0,015	0,025	0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	85	0,008	0,015	0,025	0,030
Gusseisen	< 180 HB	-	130	0,010	0,020	0,030	0,040
	> 180 HB	-	100	0,010	0,020	0,030	0,040
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	85	0,010	0,020	0,030	0,040
	> 260 HB	E	80	0,010	0,020	0,030	0,040
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	350	0,010	0,020	0,030	0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	300	0,010	0,020	0,030	0,040
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm131	E	220	0,010	0,020	0,030	0,040
Magnesium, Mg-Legierungen	< 280 N/mm²	E	350	0,010	0,020	0,030	0,040
Graphit		-	130	0,010	0,020	0,030	0,040

Schnittwerte für Schruppen Kontur

Für Ø 10 - 20

Werkstoffbezeichnung	Zugfestigkeit	Kühlung	v_c	f_z			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	140	0,060	0,080	0,100	0,120
	500-850 N/mm²	E	120	0,060	0,080	0,100	0,120

Schnittwerte für Schruppen Kontur							
Für Ø 10 - 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	120	0,060	0,080	0,100	0,120
	850-1000 N/mm²	E	100	0,035	0,045	0,060	0,080
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	120	0,060	0,080	0,100	0,120
	700-850 N/mm²	E	110	0,060	0,080	0,100	0,120
	850-1000 N/mm²	E	100	0,035	0,045	0,060	0,080
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	85	0,035	0,045	0,060	0,080
	1000-1200 N/mm²	E	70	0,030	0,040	0,055	0,065
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	120	0,060	0,080	0,100	0,120
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	85	0,035	0,045	0,060	0,080
	1000-1200 N/mm²	E	70	0,030	0,040	0,055	0,065
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	85	0,035	0,045	0,060	0,080
	1000-1200 N/mm²	E	70	0,035	0,040	0,055	0,065
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	85	0,035	0,045	0,060	0,080
	850-1100 N/mm²	E	70	0,030	0,040	0,055	0,065
	1100-1400 N/mm²	E	60	0,030	0,040	0,055	0,065
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	60	0,030	0,040	0,055	0,065
Verschleißfester Konstruktionsstahl	1350 N/mm²	E	50	0,040	0,050	0,060	0,070
	1800 N/mm²	E	45	0,040	0,050	0,060	0,070
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	70	0,030	0,040	0,055	0,065
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	90	0,040	0,050	0,055	0,090
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	85	0,040	0,050	0,055	0,090
Gusseisen	< 180 HB	-	130	0,050	0,060	0,080	0,100
	> 180 HB	-	100	0,050	0,060	0,080	0,100
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	85	0,050	0,060	0,080	0,100
	> 260 HB	E	80	0,050	0,060	0,080	0,100
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	350	0,050	0,070	0,090	0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	300	0,050	0,070	0,090	0,120
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm131	E	220	0,050	0,070	0,090	0,120
Magnesium, Mg-Legierungen	< 280 N/mm²	E	350	0,050	0,070	0,090	0,120
Graphit		-	130	0,050	0,060	0,080	0,100

Legende		
E = Emulsion		a_e = 0,5xd1
v_c = Schnittgeschwindigkeit [m/min]		
f_z = Vorschub pro Zahn [mm/Z]		a_p = 1xd1
a_e = Schnittdicke (radial)		
a_p = Schnittdicke (axial)		
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.		

Schnittwerte für Schlichten Kontur							
Für Ø 2 - 9,9							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 2 - 3,9	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**	**Ø 8 - 9,9**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	190	0,016	0,032	0,054	0,063
	500-850 N/mm²	E	170	0,016	0,032	0,054	0,063
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	170	0,016	0,032	0,054	0,063
	850-1000 N/mm²	E	140	0,011	0,023	0,036	0,045
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	170	0,016	0,032	0,054	0,063
	700-850 N/mm²	E	160	0,016	0,032	0,054	0,063
	850-1000 N/mm²	E	140	0,011	0,023	0,036	0,045


CL01_7503070716, Rev: 0.1087, Stand: 18. 08. 2025

Schnittwerte für Schlichten Kontur							
Für Ø 2 - 9,9							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 2 - 3,9	**Ø 4 - 5,9**	**Ø 6 - 7,9**	**Ø 8 - 9,9**
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	120	0,011	0,023	0,036	0,045
	1000-1200 N/mm²	E	95	0,010	0,020	0,030	0,040
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	170	0,016	0,032	0,054	0,063
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	120	0,011	0,023	0,036	0,045
	1000-1200 N/mm²	E	95	0,010	0,020	0,030	0,040
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	120	0,011	0,023	0,036	0,045
	1000-1200 N/mm²	E	95	0,010	0,020	0,030	0,040
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	120	0,011	0,023	0,036	0,045
	850-1100 N/mm²	E	95	0,010	0,020	0,030	0,040
	1100-1400 N/mm²	E	85	0,010	0,020	0,030	0,040
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	80	0,010	0,020	0,030	0,040
Gehärtete Stähle	48 - 55 HRC	-	65	0,010	0,020	0,030	0,040
Verschleißfester Konstruktionsstahl	1350 N/mm²	E	50	0,008	0,006	0,025	0,032
	1800 N/mm²	E	50	0,008	0,006	0,020	0,032
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	85	0,010	0,020	0,030	0,040
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	110	0,011	0,023	0,036	0,045
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	110	0,011	0,023	0,036	0,045
	< 850 N/mm²	E	90	0,010	0,020	0,030	0,040
Gusseisen	< 180 HB	-	150	0,014	0,020	0,027	0,054
	> 180 HB	-	120	0,014	0,020	0,027	0,054
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	100	0,014	0,020	0,027	0,054
	> 260 HB	E	90	0,014	0,020	0,027	0,054
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	800	0,012	0,024	0,031	0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	600	0,012	0,024	0,031	0,047
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	400	0,012	0,024	0,031	0,047
Graphit		-	150	0,014	0,020	0,027	0,054

Schnittwerte für Schlichten Kontur							
Für Ø 10 - 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Allgemeine Baustähle	< 500 N/mm²	E	190	0,072	0,080	0,089	0,107
	500-850 N/mm²	E	170	0,072	0,080	0,089	0,107
Automatenstähle	< 850 N/mm²	E	170	0,072	0,080	0,089	0,107
	850-1000 N/mm²	E	140	0,054	0,063	0,080	0,100
Unlegierte Vergütungsstähle	< 700 N/mm²	E	170	0,072	0,080	0,089	0,107
	700-850 N/mm²	E	160	0,072	0,080	0,089	0,107
	850-1000 N/mm²	E	140	0,054	0,006	0,080	0,100
Legierte Vergütungsstähle	850-1000 N/mm²	E	120	0,054	0,006	0,080	0,100
	1000-1200 N/mm²	E	95	0,050	0,060	0,070	0,080
Unlegierte Einsatzstähle	< 750 N/mm²	E	170	0,072	0,080	0,089	0,107
Legierte Einsatzstähle	< 1000 N/mm²	E	120	0,054	0,063	0,080	0,100
	1000-1200 N/mm²	E	95	0,050	0,060	0,070	0,080
Nitrierstähle	< 1000 N/mm²	E	120	0,054	0,063	0,080	0,100
	1000-1200 N/mm²	E	95	0,050	0,060	0,070	0,080
Werkzeugstähle	< 850 N/mm²	E	120	0,054	0,063	0,080	0,100
	850-1100 N/mm²	E	95	0,050	0,060	0,070	0,080
	1100-1400 N/mm²	E	85	0,050	0,060	0,070	0,080
Schnellarbeitsstähle	850-1200 N/mm²	E	80	0,050	0,060	0,070	0,080
Gehärtete Stähle	48 - 55 HRC	-	65	0,050	0,060	0,070	0,080

CL01_7503070716, Rev: 0.1087, Stand: 18. 08. 2025

Schnittwerte für Schlichten Kontur							
Für Ø 10 - 20							
Werkstoffbezeichnung	**Zugfestigkeit**	**Kühlung**	**v_c**	**f_z**			
				Ø 10 - 11,9	**Ø 12 - 15,9**	**Ø 16 - 19,9**	**Ø 20**
Verschleißfester Konstruktionsstahl	1350 N/mm²	E	50	0,030	0,054	0,070	0,105
	1800 N/mm²	E	50	0,030	0,054	0,070	0,105
Federstähle	< 1200 N/mm²	E	85	0,050	0,060	0,070	0,080
Rostfreie Stähle, geschwefelt	< 700 N/mm²	E	110	0,054	0,063	0,085	0,115
Rostfreie Stähle, austenitisch	< 700 N/mm²	E	110	0,054	0,063	0,085	0,115
	< 850 N/mm²	E	90	0,050	0,060	0,085	0,100
Gusseisen	< 180 HB	-	150	0,072	0,089	0,107	0,125
	> 180 HB	-	120	0,072	0,089	0,107	0,125
Kugelgraphit, Temperguss	> 180 HB	-	100	0,072	0,089	0,107	0,125
	> 260 HB	E	90	0,072	0,089	0,107	0,125
Aluminium, Al-Legierungen	< 530 N/mm²	E	800	0,063	0,079	0,101	0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si	< 600 N/mm²	E	600	0,063	0,079	0,101	0,126
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si	< 600 N/mm²	E	400	0,063	0,079	0,101	0,126
Graphit		-	150	0,072	0,089	0,107	0,125

Legende		
E = Emulsion		a_e = 0,1xd1
v_c = Schnittgeschwindigkeit [m/min]		
f_z = Vorschub pro Zahn [mm/Z]		a_p = 1,5xd1
a_e = Schnittdicke (radial)		
a_p = Schnittdicke (axial)		
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.		

CL01_7503070716, Rev: 0.1087, Stand: 18. 08. 2025