Neusilberhartlot Nr.82 F

Neusilberhartlot Nr. 82 F ist mit Flussmittel überzogen. Geeignet für Baustähle, unlegierte und mittellegierte Stähle, Stahlguß, Temperguß, Grauguß und Neusilber. Ideal für Blechverbindungen und in der Automobilindustrie, Waschmaschinen, Kühlschränken usw.



Schmelztemperatur min./ max.	890 bis 920 °C
Produktgewicht (per Stück)	1000 g

Art.-Nr. 0987 582 1
VE: 1

CL01_7001020107, Rev: 0.260, Stand: 02. 12. 2024