Weichlotpaste AG3 mit Pinsel

- Lot: S - Sn 97 Ag 3 DIN EN 29 453 (Anteil 60 Gewichts -%)
- Flußmittel: 3.1.1.C DIN EN 29 454 - 1
- Lotpaste für die Kalt- und Warmwasserinstallation mit Kupferrohren gemäß DVGW - GW 2 und GW 7
- Rückstände sind kaltwasserlöslich



Inhaltsgewicht	250 g
Farbe	Dunkelgrau
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0987 129
VE: 1 / 20

CL01_7002011003, Rev: 0.837, Stand: 02. 12. 2024