Lackspray matt

Die dauerhafte Nitroalkydal-Qualität auf hohem technischen Niveau



Hochwertige Nitroalkydal-Qualität

- Schnelle Trocknung
- Leichte Verarbeitung
- Sehr guter Verlauf
- Gutes Deckvermögen

Überlackierbar auf allen bekannten Grundierungen, Füllerprodukten und Lackarten

Schnelltrocknendes Lackharz

Rezeptur ist schwermetallfrei

Trocknungszeit bei 20°C

- Staubtrocken< 10 min
- Klebfrei < 20 min
- Grifffest < 60 min

Temperaturbeständigkeit bis +80°C

Inhalt	400 ml
Chemische Basis	Nitroalkydale
Glanzgrad	Matt
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
Sprühabstand min./max.	20-25 cm
Sprühabstand min.	20 cm
Sprühabstand max.	25 cm
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
Schwermetallfrei	Ja

CL01_3006110704, Rev: 0.417, Stand: 15.09.2026

Art.-Nr.	0893 327 016	0893 329 005
VE	1/6	1/12
Farbe	Anthrazitgrau RAL 7016	Tiefschwarz RAL 9005
Dichte	0,995 g/cm³	0,75 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C	
Staubtrockenzeit	15 min	10 min
Staubtrockenzeit Bedingung	bei 20 °C, 50% relative Luftfeuchtigkeit	
Klebfrei nach	6 h	20 min
Verarbeitungstemperatur Dose min.	10 °C	20 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	10 bis 50 °C	
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10 °C bis 35 °C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit	bei 15 °C bis 25 °C und max. 60% relative Luftfeuchtigkeit
Trockenzeit Bedingung	bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit	bei 20 °C
Grifffestigkeit min.	40 min	
Ablüftzeit min.	10 min	5 min
Gebinde	Aerosoldose	
Ausführung		Runddüse
FCKW (Treibgas) frei		Ja

Details/Anwendung

Reparaturlackierungen, Schutz vor Korrosion und Verwitterung, sowie zur Oberflächenveredelung. Untergründe: Holz, Metall, Stoff, Stein, Keramik, Glas, lackierfähige Kunststoffe, Beton, Korbwaren Großes Einsatzspektrum: Nutzfahrzeuge Karosserie Heizkörper Fensterbau Stahlbau usw.



Anleitung

Dose vor Gebrauch ca. 2 min. kräftig schütteln. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Rost und lose Altanstriche entfernen, anschleifen und grundieren. Sprühabstand 20 – 25 cm. Ablüftzeiten zwischen den Spritzgängen von ca. 5 Min. einhalten.

CL01_3006110704, Rev: 0.417, Stand: 15.09.2026

VERORDNUNG (EU) 2019/1148 über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe: Dieses Produkt wird durch die Verordnung (EU) Nr. 2019/1148 reguliert: Alle verdächtigen Transaktionen, sowie das Abhandenkommen und der Diebstahl erheblicher Mengen sind der zuständigen nationalen Kontaktstelle (Bundeskriminalamt Büro 3.3) zu melden. Der Erwerb, die Verbringung, der Besitz oder die Verwendung des betreffenden beschränkten Ausgangsstoffs für Explosivstoffe, durch Mitglieder der Allgemeinheit, unterliegt einer Beschränkung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 3 und einer Meldepflicht gemäß Artikel 9.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html

Ersatzteile	**Art.-Nr.**
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen Runddüse	**0891 094**
Ersatz-Sprühkopf für Spraydosen Fächerdüse	**0891 095**

Ergänzende Produkte	**Art.-Nr.**
Spraydosenaufsatz Spraymaster Mit Schraubklemme	**0891 090**
Silikonentferner Dose 1 l	**0893 222**
Silikonentferner Kunststoffkanister 5 l	**0893 222 5**

CL01_3006110704, Rev: 0.417, Stand: 15. 09. 2026