# Fittingslot Nr. 3

- S-Sn97Cu3 nach DIN EN ISO 9453
- Verarbeitungstemperatur: 270–300°C
- Schmelzbereich: 230–250°C

| | |
|---|---|
| Drahtdurchmesser | 2 mm |
| Spulendurchmesser | 44 mm |
| Inhaltsgewicht | 250 g |




| Schmelztemperatur min./max. | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|
| 230 bis 250 °C | **0987 132** | 1/20 |
| 300 bis 300 °C | **0987 133 3** | 1 |

## Details/Anwendung

Geeignet zum Weichlöten von Kupferrohren in der Kalt- und Warmwasserinstallation (warmfest bis 110°C), Kälte- und Klimatechnik, Heizungstechnik, bei Kühlerarbeiten

CL01_7001050201, Rev: 0.238, Stand: 26. 06. 2026