Grundierung Spezial FPO/TPO/EPDM 1K-Flüssigkunststoff

Lösemittelhaltige 1 - komponentige Grundierung für FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen

Kurze Trocknungszeit



Inhalt	400 ml
Farbe	Gelblich
Chemische Basis	Polyolefin
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
Lösemittelfrei	Nein
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Weiterbearbeitbarkeit nach min.	20 min
Weiterbearbeitung Bedingung	bei 20°C
Inhaltsgewicht	348 g

Art.-Nr. 0838 892 557
VE: 1

Details/Anwendung

Zur Untergrundvorbehandlung von FPO-, TPO- und EPDM-Dachbahnen bei der Verarbeitung von Würth 1K-Flüssigkunststoff Produkten

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- und ölfrei sein. Die Bahn leicht anschleifen. Vor dem Auftrag von 1K-Flüssigkunststoff Pro oder Easy bitte die Ablüftzeit von ca. 20 min. beachten. Ein Haftzugversuch ist vor Ort durchzuführen.

Hinweis

Bei Temperaturen unter 20°C verzögert sich die Ablüftzeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Heizkörperpinsel LM ECONOMY für lösemittelhaltige Lacke Breite 50 mm Borstenlänge 49 mm	**0693 051 20**
Chemikalienschutzhandschuh Nitril Größe 10	**0899 435 10**

CL01_3010080406, Rev: 0.297, Stand: 10. 10. 2026