Oberflächenreiniger HaftClean

Oberflächenoptimierung von nicht porösen Untergründen

- Gute Oberflächenaktivierung
- Silikonfrei



Inhalt	400 ml
Chemische Basis	Lösungsmittelgemisch mit Additiven
Geruch/Duft	Alkohol
Farbe	Transparent
Dichte/Bedingung	0,79 g/cm³/bei 15°C, DIN 51757
Ablüftzeit min.	10 min
Ablüftzeit Bedingung	bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 25 °C
Flammpunkt min.	12 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei Raumtemperatur
AOX-frei	Ja
Silikonfrei	Ja

Art.-Nr. 0890 100 60
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Alkoholische Lösung mit Haftaktiver Substanz zur Reinigung und Haftverbesserung von nicht porösen Oberflächen.

CL01_3005041901, Rev: 0.344, Stand: 24. 08. 2026

Oberfläche/Material	Optimierungsschritte	Hinweise
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1)	HaftClean und ggf. HaftPlus Metall	Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Aluminium eloxiert	HaftClean und ggf. HaftPlus Metall	–
Stahl (St 37, etc.)	HaftClean und ggf. HaftPlus Metall	Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen. Bei korrosionsgefährdeten Bauteilen aus Stahl: 2K-PU- oder Epoxi-Korrosionsschutz erforderlich.
Edelstahl (rostfrei)	HaftClean und ggf. HaftPlus Metall	Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
Stahl verzinkt (feuer- oder galvanisch verzinkt)	HaftClean und ggf. HaftPlus Metall	Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
2K-Decklacke (PU, Epoxi), 2K-Wasserbasis-Grundierungen und Lacke, KTL, Grundierungen (EP/2K)	HaftClean	Aufgrund der Vielzahl an Lacken sind diese Angaben nur Anhaltspunkte, ggf. Vorversuche durchführen.
Pulverbeschichtungen	HaftClean	Bei Anwendungen mit hohen Kräften oder feuchter Umgebung werden Vorversuche empfohlen.
GFK (ungesättigte Polyester), Gelcoat-Seite oder SMC	HaftClean	Ggf. vorher mit Schleifvlies leicht anschleifen.
GFK (ungesättigte Polyester), Layup-Seite	1. Anschleifen mit S 80 2. HaftClean 3. HaftPlus K/H/S	–
ABS	1. Anschleifen mit Schleifvlies 2. HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S	Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Hart-PVC	1. Anschleifen mit Schleifvlies 2. HaftClean 3. K+D HaftPlus K/H/S	Bei gering belasteten Teilen kann das Anschleifen entfallen.
Glas (mineralisch)	HaftClean	Haftfläche muss vor UV-Strahlung geschützt sein (lichtundurchlässige Abdeckung).
Glaskeramik	HaftClean	–
Holz und Holzprodukte (Pressplatten) unbehandelt	1. Entstauben 2. HaftPlus K/H/S	–
Natursteine	1. Entstauben 2. HaftPlus K/H/S	Bei empfindlichen Natursteinen (Marmor) kann es zu Verfärbungen kommen.
Beton, mineralische Mörtel und Putze	1. Entstauben 2. HaftPlus K/H/S	–
Textilien, Vliese	HaftPlus K/H/S	Vorversuche erforderlich, ggf. ist die Verkrallung des Klebstoffes im Gewebe ausreichend.
Die Angaben beziehen sich immer auf die Oberflächenschicht des Bauteils (z.B. Stahl mit 2K-Epoxilack beschichtet: siehe 2K-Decklacke). Wichtig: Vor jedem Schritt muss die vorherige Schicht komplett abgebunden und trocken sein. Ab-lüftzeiten beachten!		

Anleitung

Die Bauteile müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Die Untergründe entweder dünn einsprühen und mit einem sauberen Tuch bzw. saugfähigem Papier abwischen oder den HaftClean auf ein Tuch sprühen und Haftflächen abwischen. Nach jedem Wischvorgang Tuch/Papier wechseln.
Ablüftzeit: mind. 10 Minuten.
Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

CL01_3005041901, Rev. 0.344, Stand: 24. 08. 2026

Hinweis

Nicht geeignet zum Glätten oder Entfernen von Kleb-/Dichtstoffen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3005041901, Rev. 0.344, Stand: 24. 08. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen