WÜTOP Folienkleber gemäß DIN 4108-7 / SIA 180

Geprüfter Systemkleber zur dauerhaften Abdichtung von Dampfbremsen/-sperren im Innenbereich ohne Anpresslatte

Geprüfte Dichtheit von 600 Pa Druckdifferenz
Luft- und Winddichtigkeitsprüfungen vom Institut für Bauphysik, Stuttgart in Kombination mit WÜRTH Dampfbremsen/-sperren liegen vor.

Geruchsneutral
Keine geruchsbelästigenden Ausdünstungen. Ist nach Aushärtung geruchsneutral sowie physiologisch unbedenklich.

Haftstark und flexibel
Verbindet dauerhaft Dampfbremsen/-sperren auf baurelevanten trockenen Untergründen und nimmt Bewegungen dauerelastisch auf.

Breites Haftspektrum
Für die Verklebung von verschiedensten Dampfbremsen/-sperren auf allen gängigen Bauwerksanschlüssen


Breiter Temperatureinsatzbereich
Auch bei Außen- sowie Untergrundtemperaturen bis –5°C verarbeitbar. Klebstofftemperatur ab +10°C.

- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- Silikonfrei
- Standfest
- Einfrierbeständig bis –30°C
- Enthält kein Formaldehyd, Chlor und Schwermetalle
- Hohe Benetzungsfähigkeit auch bei unebenen Untergründen
- Auch verwendbar für Kraftpapiere sowie Vliese

Geeignet für die luftdichte Abdichtung von OSB Plattenstöße

10 Jahre Systemgarantie





Chemische Basis	Acrylcopolymer
Farbe	Hellgelb
Dichte/Bedingung	1,16 g/cm³/bei 20°C, EN 542
Durchhärtungsgeschwindigkeit	1 mm/d
Aushärtezeit min.	2 d
Durch-/Aushärtungsbedingung	23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.	-5 bis 40 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/trockene Lagerung, 15°C bis 25°C
Beständigkeit gegen	Alterung, Bitumen, Witterung

CL01_3010230201, Rev: 0.397, Stand: 30. 07. 2026

Silikonfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja

Temperaturbeständigkeit min./max.	Inhalt	Art.-Nr.	VE
-30 bis +60 °C	310 ml	**0893 700 100**	1/15
-30 bis 60 °C	600 ml	**0893 700 110**	20

Details/Anwendung

Für die Verklebung aller Würth-Dampfbremsen und -sperren sowie Dichtfolien auf Bauwerksuntergründen. Bitte beachten Sie die entsprechende Verlegeanleitung Wütop Dampfbremsen!

Anleitung

Die Untergründe müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Vorbehandlung siehe Technisches Datenblatt.

Den Klebstoff in 4 – 8 mm Raupen auf die Folie bzw. den Anschluss aufbringen. Nach dem Raupenauftrag Folie zugfrei (mit Entlastungsschlaufe zur Zugentlastung) fügen, Fixierung erfolgt durch leichtes Andrücken (Raupe nicht flach drücken, soll ≥1mm dick erhalten bleiben).
Je nach Feuchtigkeitsniveau des Bauwerkstoffes erfolgt alternativ das Fügen nach bedingter Antrocknung (16 bis 20 Stunden) des Klebstoffes. Die Verklebung auf nicht saugenden Untergründen erfolgt im Kontaktklebeverfahren.

Leistungsnachweis

GEG

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Gelöste Verbindungen lassen sich durch die selbstklebende Eigenschaft des Klebfilms wieder fügen.
- Bei Verarbeitungstemperatur unter +15°C vorzugsweise mit Profipistole Art.-Nr.: 0891 300 310 verarbeiten.
- Der ausgehärtete WÜTOP® Folienkleber besitzt in der Regel eine gute Wasserbeständigkeit; trotzdem sind Anwendungen bei ständig erhöhter Luftfeuchtigkeit, z.B. Schwimmbad oder andere Nasszellenbereiche, zu vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3010230201, Rev: 0.397, Stand: 30. 07. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 700 100	Dampfbremse WÜTOP DB 2 75 m^2 Rollenbreite 1.5 m 3-lagig	**0681 000 004**
	Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP Thermo Vario SD Breite 1.5 m; Länge 50 m	**0681 000 147**
	Universeller Reiniger Typ 60 Dose 1 l	**0892 130 030**
0893 700 110	Dampfbremse WÜTOP DB 2 75 m^2 Rollenbreite 1.5 m 3-lagig	**0681 000 004**
	Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP Thermo Vario SD Breite 1.5 m; Länge 50 m	**0681 000 147**
	Universeller Reiniger Typ 60 Dose 1 l	**0892 130 030**

CL01_3010230201, Rev: 0.397, Stand: 30. 07. 2026