1K-Streichlack AQUA

Wasserverdünnbarer Alkydharzlack für hochwertige Lackierungen von grundierten Metalluntergründe und Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich.



- Wasserverdünnbar, geruchsarm, sicheres Haftvermögen
- Wetterbeständig nach VOB Teil C, DIN 18 363
- Hohe UV- und Wetterbeständigkeit
- Blockfest, lichtecht, atmungsaktiv
- Beständig gegenüber Kraftstoffen bei vorübergehender Beanspruchung
- Festkörperanteil am Stammmaterial: 46,2 Prozent

Inhaltsgewicht	3 kg
Chemische Basis	Alkydharz-Kombination
Glanzgrad	Seidenglanz
Geruch/Duft	Charakteristisch
Trockenzeit min.	20 min
Trockenzeit max.	30 min
Trockenzeit Bedingung	bei 20°C
Temperaturbeständigkeit max.	120 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	140 °C
Dichte	1,18 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	36 Monate
VOC Gehalt (CH)	420 g/l
Viskosität/Konsistenz	Flüssig
Viskosität Bedingung	bei 20°C, nach DIN 53211
Festkörperanteil min./max.	46,2-56 %
Ergiebigkeit min./max. (Fläche)	6-7 m²

Farbe	**Art.-Nr.**	**VE**
Farbtonkategorie 1	**5866 302 103**	1
Farbtonkategorie 2	**5866 302 203**	1

Trocknung				
	staubtrocken	**grifffest**	**montagefest**	**überlackierbar**
Objekttemperatur 20°C	20-30 min	40-45 min	24h	1h

Details/Anwendung

Zur hochwertigen Lackierung von grundierten Metalluntergründen, sowie fest haftende Altanstrichen auf Dispersions- oder Kunstharzbasis und Holzbauteilen im Innen- und Außenbereich.

Nicht geeignet für Pulverlackierungen (zu hohe Temperaturen)

CL01_3006090501, Rev: 0.282, Stand: 30. 07. 2026





Anleitung

- Mischung: Mit Wasser. Verdünnungseinstellung je nach Schichtdicke 10 - 15 %
- Verarbeitungsgeräte:Pinsel, Rollenwalze oder Lackierpistole, Düsengröße mind. 1,6 mm

Leistungsnachweis

Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.Zulässiger VOC Höchstgehalt der Produktkategorie 1 (d) ChemVOC FarbV: 150 g/l Max. VOC Gehalt 1K-Streichlack, Farbkategorie 1: 79 g/l.

Wichtig!
Farbton mit RAL- oder Originalfarbnummer im positionsbezogenen Text angeben! Ohne diese Angaben kann Ihr Auftrag nicht bearbeitet werden!
Lieferbare Farbtöne: Siehe Farbtonindexliste (Bedienungsanleitung 1) im Bereich Dokumente

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3006090501, Rev: 0.282, Stand: 30. 07. 2026