PUR-Hinterfüllmaterial offenporig

Gute Fugenfüllkraft

Verhindert eine Drei-Flanken-Haftung
Vermindert Rissbildungsgefahr bei Dicht- und Dehnfugen

Spenderkarton
Band durch eine vorgestanzte Kartonöffnung zweckmäßig entnommen werden

Breites Anwendungsspektrum
Universell für Sanitär-, Beton- sowie Fensteranschlussfugen einsetzbar



Chemische Basis	Polyurethan
Farbe	Grau
Länge	1 m
Rohdichte	18 kg/m³
Rohdichte Bedingung	nach DIN EN ISO 845 (Mittelwert)
Bruchdehnung min.	70 %
Bruchdehnung Bedingung	nach ISO 1798
Zugfestigkeit min.	100 kPa
Zugfestigkeit max.	0 N/mm²
Zugfestigkeit Bedingung	nach DIN EN ISO 1798 (Mittelwert)
Temperaturbeständigkeit min.	-40 °C
Temperaturbeständigkeit max.	80 °C
FCKW (Treibgas) frei	Ja
Baustoffklasse	B3 - Leicht entflammbar

Durchmesser (Ø)	Silikonfrei	Art.-Nr.	VE
15 mm	Ja	**0875 910 100**	1000
20 mm	Ja	**0875 920 500**	500
30 mm		**0875 930 200**	250

Details/Anwendung





CL01_30101409O4, Rev: 0.374, Stand: 30. 07. 2026

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_30101140904, Rev: 0.374, Stand: 30. 07. 2026