2K-Reparaturspachtelmasse RSM für alle Oberflächen aus Holz und Holznachbildungen

- Die 2K-Reparaturspachtelmasse hat hervorragende Belastbarkeit, eine Härte und Festigkeit vergleichbar mit Holz und ist zudem wetterbeständig
- Zieht in wenigen Minuten an, fällt nicht nach und ist je nach Raumtemperatur innerhalb von 20–40 Minuten belastbar
- Die Spachtelmasse ist mit einer Vielzahl von Lacksystemen problemlos überlackierbar
- Hohe Haftfähigkeit auf Holzmaterialien
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Silikonfrei



Chemische Basis	Polyesterharz
Geruch/Duft	Styrol
Dichte Bedingung	bei 20°C
Offene Zeit max.	5 min
Offene Zeit Bedingung	nach Härterzugabe
Aushärtezeit min.	20 min
Aushärtezeit max.	30 min
Temperaturbeständigkeit max.	110 °C
Flammpunkt min.	34 °C
Zündtemperatur	490 °C
Inhalt	100 ml
Lieferumfang	10 g Härter + Zubehör
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei 10°C

Farbe	Dichte	Art.-Nr.	VE
Eiche, hell	1,41 g/cm³	**0890 302 1**	1
Weiß	1,94 g/cm³	**0890 302 2**	1

Details/Anwendung

Zum Schließen, Füllen und Ausbessern von Kratzern, Rissen, offenen Fugen, Löchern, Druckstellen, gestauchten und abgebrochenen Kanten sowie zum Verankern von ausgebrochenen Schrauben, Scharnieren, Buchsen und Beschlägen.





CL01_3006130501, Rev. 0.359, Stand: 10. 10. 2026

Anleitung

Die Spachtelmasse muss – in kleinen Portionen - fest in die Reparaturstelle eingedrückt werden um eine optimale Verankerung zu erreichen. Überschüssige Masse mithilfe der Glassichtsfolie und dem Kunststoff-Hobel entfernen. Nach dem Aushärten die Oberfläche mit des Schleifpapiers angleichen. Durch den Retuschierkasten können Korrekturstelle farblich angepasst werden. Mittels Klarlack lässt sich der Glanzgrad wieder anpassen und die Schadstelle wird versiegelt. Weitere Informationen sowie Vorbereitungshinweise finden Sie im technischen Datenblatt.

Hinweis

Bitte achten Sie darauf, dass die Masse nicht zu hart wird. 2K-Reparaturspachtelmasse.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Retuschierkasten Nitroacrylat	**0890 305 1**
Klarlack Transparent, matt	**0893 188 2**
Klarlack Transparent, seidenmatt	**0893 188 3**

CL01_3006130501, Rev. 0.359, Stand: 10. 10. 2026