Brandschutzbeschichtung 5 KS viskos

Universell einsetzbare, gelförmige Brandschutzbeschichtung für Innen und Außenbereich

Eine ablativwirkende, viskose und nicht hygroskopische Brandschutzbeschichtung auf Wasserbasis

- Mechanisch belastbar
- Wasserundurchlässig nach DIN 1048
- Öl- und benzinresistent
- Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384
- Alterungsbeständig
- Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel



Gebinde	Eimer
Inhaltsgewicht	12,5 kg
Farbe	Weiß
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5°C bis 30°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate
Rohdichte	1,34 g/cm³
UV-Beständigkeit	Ja
Dichte	1,34 g/cm³
Inhalt	12,5 l
Beständigkeit gegen	Witterung

Art.-Nr. 0893 306 412
VE: 1

Details/Anwendung

Zur Verarbeitung in Weichschottsystemen EI 60 und EI 90/EI 120. Die Kombischottsysteme für die Abschottung von elektrischen Leitungen und brennbaren bzw. nichtbrennbaren Rohren.

Anleitung

- Auftrag mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzgerät
- Düsenöffnung: Airless 0,63 bis 0,74 mm
- Auftragsmenge: 1,4 mm nass = 1 mm trocken = 1,8 kg/m2
- Verdünnung mit max. 5 % Wasser möglich
- Staubtrocken nach ca. 3 Stunden bei 20° C
- Durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden bei 20°C

Im System Kombischott sind nur die Schnittkanten der Mineralfaserplatten umlaufend zu beschichten. Die Kabel müssen im Schottinneren nicht beschichtet werden.

CL01_2501020106, Rev: 0.345, Stand: 23. 09. 2026

Leistungsnachweis






Hinweis

Einfache Verarbeitung im Streich-, Roll- und Spritzverfahren. Vor Gebrauch gut aufrühren. Laibungen der Bauteilöffnung reinigen.
Verdünnung mit max. 5% Wasser möglich.
Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!

CL01_2501020106, Rev. 0.345, Stand: 23. 09. 2026