Motorendichtmasse Silikon Spezial 180

Dauerelastische Silikon-Dichtmassen für Motor und Karosserie mit hervorragender Haftung.



- Kalt vulkanisierender Silikonkautschuk.
- Überbrückt größere Unebenheiten.
- Dichtet zuverlässig auch bei jahrelangen Vibrationen.
- Läuft nicht ab und zieht keine Fäden.
- Hervorragende chemische Beständigkeit.
- Hautbildung nach wenigen Minuten, Vulkanisationsdauer ca. 1,5 mm/Tag.

Inhalt	70 ml
Chemische Basis	Oxim-vernetzender Dichtstoff
Dichte/Bedingung	0,97 g/cm³/bei 20°C
Durchhärtungsgeschwindigkeit	1,5 mm/d
Farbe	Transparent
Geruch/Duft	Charakteristisch
Inhaltsgewicht	100 g
Hautbildezeit min.	8 min
Hautbildezeit max.	15 min
Hautbildezeit Bedingung	bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Härte nach Shore A	18
Reißdehnung	300 %
Dauerbewegungsaufnahme (bis 150°C)	25 %
Dauerbewegungsaufnahme (größer 150°C)	18 %
Temperaturbeständigkeit min./max.	-50 bis 150 °C
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.	180 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 60 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und trockene Lagerung unter 25°C

Art.-Nr. 0890 320
VE: 1 / 10

Details/Anwendung

Zur Abdichtung von Motor, Getriebe, Karosserie, Zylinderkopf, Kurbelgehäuse, Ölwanne, Kühler, Differential, Lampen- und Blinkergehäuse, Schweißnähte etc.

Anleitung

- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein.
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt.

CL01_3003070601, Rev: 0.348, Stand: 10. 10. 2026

Hinweis

- Flüssigdichtmittel sind ausschließlich in Kombination mit der Originaldichtung zu verwenden.
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein.
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3003070601, Rev: 0.348, Stand: 10. 10. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen