Feinfugen Flexmörtel CERAfix 510 PLUS

Multifunktioneller Feinfugen-Flexmörtel, schnell erhärtend 1–10 mm.

- CERAfix 510 eignet sich zum Verfugen von Fliesen und Platten aus Feinsteinzeug, Steinzeug, Steingut und Naturwerksteinen.
- Für hochwertige keramische Beläge mit hohen optischen Ansprüchen, beheizte und unbeheizte Untergründe.
- CERAfix 510 ist einsetzbar für Fugenbreiten von 1 bis 10 mm im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden, in Trocken- Feucht- und Nassräumen.
- Die Verfugung von keramischen Belägen wie Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Glasmosaik ist ebenfalls möglich.



Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Chemische Basis	Zement und mineralische Zuschlagstoffe
Mischungsverhältnis	1,25 - 1,5 l Wasser für 5 kg
Begehbarkeit nach max.	2 h
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 25 °C
Begehbarkeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Auftragsmenge in Gewicht/ Fläche max.	0 g/m^2
Inhaltsgewicht	5 kg
Gebinde	Sack
Druckfestigkeit min.	5 kPa
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit

Farbe	Art.-Nr.	VE
Anthrazit	**5875 109 510**	1
Bahamabeige	**5875 103 510**	1
Betongrau	**5875 107 510**	1
Braun	**5875 110 510**	1
Edelweiß	**5875 101 510**	1
Manhattan	**5875 105 510**	1
Mausgrau	**5875 108 510**	1
Nussbraun	**5875 111 510**	1
Pergamon	**5875 102 510**	1
Sanitärgrau	**5875 106 510**	1
Silbergrau	**5875 104 510**	1

CL01_3010200108, Rev: 0.106, Stand: 10. 10. 2026

Hinweis

- Bereits angesteifte Fugenmörtel nicht durch Wasserzugabe oder Frischmörtel verarbeitungsfähig machen.
- Für die Reinigung bitte neutrale oder leicht alkalische Reinigungsmittel in den vorgeschriebenen Anwendungskonzentrationen verwenden.
- Stark saugende Steine vornässen.
- Innerhalb eines Raumes Material mit derselben Chargen-Nr verwenden.
- Abbindezeit von Kleber und Mörtel beachten! Bei zu früher Verfugung besteht die Gefahr von ungleichmäßiger Farben im Fugenbild.
- Den frisch eingebrachten Fugenmörtel vor Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen, Zugluft, Feuchtigkeit und Frost (bis zum Erreichen seiner Endfestigkeit) schützen.
- Ungleichmäßige Feuchtigkeitseinwirkung, bedingt durch die Unterkonstruktion, Mörtelbett, Temperaturunterschiede oder Belagsmaterial, kann zu Farbschwankungen im Fugenbild führen, die die Qualität des Fugenmörtels nicht beeinträchtigen und sich durch günstige Umgebungsbedingungen zunehmend angleichen können. Aus diesen Gründen kann die farbliche Darstellung der Fugenmusterstäbchen von der tatsächlichen Fugenfarbe abweichen. Für Farbtonunterschiede keine Gewährleistung!
- Bei der Verfugung von Natur- und Kunststeinplatten sind die produktspezifischen Eigenschaften (Verfärbungsneigung) zu berücksichtigen. Im Zweifelsfall Probeverfugung vornehmen!
- Wasserzugabe und Reifezeit genau beachten!
- Maschinell anrühren!
- Schliernfrei waschbar!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Fliesen-Ausfugbrett 280 x 140 mm	**0695 942 21**
Schwammbrett mit Hydro-Rasterschwamm 280 x 140 mm	**0695 942 23**
Anmischeimer 30 l	**0695 942 990**
Rührwerk RW 1010 120 mm	**0702 841 0**

CL01_3010200108, Rev: 0.106, Stand: 10. 10. 2026