2K-Zargenschaum B2

Zum Einbau von Türzargen, Fensterbänken und Treppenstufen

- Ohne chlorierte Kohlenwasserstoffe
- Frei von Formaldehyd und PCB
- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- Druck- und spannungsfreies Aushärten ohne Einfluss von Luftfeuchtigkeit



Farbe	Hellbeige
Rohdichte	55 kg/m³
Topfzeit	0 s
Klebfrei nach	80 s
Schneidbar nach	5 min
Vollbelastbarkeit	1 s
Entspreizbar nach	30 min
Verarbeitungstemperatur min./max.	10 bis 60 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max.	10 bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max.	5 bis 30 °C
Verarbeitungstemperatur Dose min./max.	10 bis 60 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Druckspannung	65 kPa
Druckspannung Bedingung	nach DIN 53421
Zugscherfestigkeit min.	80 kPa
Zugfestigkeit min.	80 kPa
Reißdehnung	10 %
Ausbeute (Volumen) ca.	4 l
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung	bei 20°C
Inhalt	210 ml
Inhaltsgewicht	250 g
Baustoffklasse	B2 - Normal entflammbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN 4102
Lagerfähigkeit ab Herstellung	9 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20°C

Art.-Nr. 0892 157
VE: 1 / 16

Anleitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und frei von losen Teilen und Trennmitteln sein. Gips und Gasbeton mit Primer vorbehandeln.Kartuschenenden mit einem Messer abschneiden und Mischrohr aufsetzen. Bei engen und tiefen Fugen Verlängerungsrohr zusätzlich verwenden. Handschuhe tragen! Generell nicht mit verschmutzen Händen/ Handschuhen arbeiten. Weitere Angaben siehe technisches Merkblatt.

CL01_3010180306, Rev. 0.218, Stand: 30. 07. 2026

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

* Bei der gewerblichen und industriellen Verwendung von diisocyanathältigen Produkten muss aufgrund einer EU-Beschränkung (EU- Verordnung 2020/1149 Eintrag 74 in Anhang XVII der REACH-Verordnung) ab dem 24.08.2023 sichergestellt werden, dass Anwendende geschult und zertifiziert sind.
Nähere Informationen finden Sie unter: https://www.wuerth.at/de/wuerth_at/services/pu_zertifizierung.php

CL01_3010180306, Rev. 0.218, Stand: 30. 07. 2026