Dichtstoff Dichtfix

Spritzbare Dichtmasse auf MS-Polymer-Basis zur Wiederherstellung der Originalstruktur nach der Unfallreparatur

Sehr breites Haftspektrum
Haftet auf sehr vielen Untergründen auch ohne Grundierung.

Hohe Shore-A-Härte
Das Material ist unempfindlich gegen mechanische Belastungen.

Hohe Zugfestigkeit und Reißdehnung
Die Naht hält auch stärkeren Bewegungen/Dehnungen stand.

UV-stabil
Sehr gutes Alterungsverhalten, auch bei nicht überlackierten Nähten.

Isocyanatfrei



Inhalt	310 ml
Chemische Basis	POP-Mischpolymer
Dichte/Bedingung	1,48 g/cm³/bei 23 °C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Härte nach Shore A	47
Hautbildezeit min./Bedingung	20 min/nach DIN 50014
UV-Beständigkeit	Ja
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	15 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5 °C bis 25 °C
Silikonfrei	Ja
Isocyanatfrei	Ja
Durchhärtungsgeschwindigkeit	3 mm/d
Hautbildezeit min.	20 min

Farbe	Art.-Nr.	VE
Grau	**0893 228**	1/12
Schwarz	**0893 226**	1/12
Weiß	**0893 227**	1/12

Details/Anwendung

Zur dauerelastischen, haftstarken Nahtabdichtung und zur Wiederherstellung der Orginalstruktur nach der Unfallreparatur z. B. im Motorraumbereich, Kofferraum, an Bodengruppen, in Radkästen und bei allen überlappenden Verbindungsnähte.

CL01_300302010I, Rev: 0.412, Stand: 10. 10. 2026





Anleitung

- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von Fett, Rost und Wasser sein
- Verwendung mittels Kartuschen- oder Druckluftpistole. Gewünschte Strukturen und Schichtstärken werden durch Abstand zum Objekt bzw. durch Luftdruck geregelt.
- Weitere Informationen im Technischen Datenblatt

Hinweis

- Keine Haftung auf PP/PE/PTFE
- Der Dichtstoff darf nicht mit frischen, nicht ausgehärteten PU-Materialien in Verbindung kommen
- Bei Überlackierung mit Metallic-Lacken muss eine Sperrgrundierung aufgebracht werden
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Farbrezepturen ist eine Überprüfung durch Vorversuche erforderlich, um Wechselwirkungen auszuschließen
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 226	Druckluft Sprüh- und Auspresspistole PS4	**0891 628 4**
	Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen	**0891 628 6**
	Auftragsdüse für Kunststoffkartuschen 310 ml	**0891 628 612**
	Flachstrahldüse für spritzbare Nahtabdichtung	**0891 628 613**
	Grundierfüller 2K-Multi-Fill 400 ml	**0893 213 1**
	Grundierung Roststop QUATTRO 400 ml	**0893 214 1**
0893 227	Druckluft Sprüh- und Auspresspistole PS4	**0891 628 4**
	Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen	**0891 628 6**
	Auftragsdüse für Kunststoffkartuschen 310 ml	**0891 628 612**
	Flachstrahldüse für spritzbare Nahtabdichtung	**0891 628 613**
	Grundierfüller 2K-Multi-Fill 400 ml	**0893 213 1**
	Grundierung Roststop QUATTRO 400 ml	**0893 214 1**

CL01_3003020101, Rev: 0.412, Stand: 10. 10. 2026

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0893 228	Druckluft Sprüh- und Auspresspistole PS4	**0891 628 4**
	Druckluftkartuschenpistole Kombifix für 310-ml-Kartuschen	**0891 628 6**
	Auftragsdüse für Kunststoffkartuschen 310 ml	**0891 628 612**
	Flachstrahldüse für spritzbare Nahtabdichtung	**0891 628 613**
	Grundierfüller 2K-Multi-Fill 400 ml	**0893 213 1**
	Grundierung Roststop QUATTRO 400 ml	**0893 214 1**