Dichtungsband VKP BASIC

61.3



Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft

Geprüfte Bandqualität mit Schlagregendichtheit von 300 Pa

- Einsetzbar bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m

Geprüfte direkte Bewitterungs- und UV-Beständigkeit

- Erhöhte Sicherheit und erweiterter Einsatzbereich durch die zusätzliche Prüfung
- Vermeidung von Reklamationen und kostenintensiver Nacharbeit

Große Toleranzaufnahme der Bänder

- Das Band dichtet auch bei Toleranzen der Fuge sicher ab
- Kostenersparnis durch den Einsatz von wenigen Bandabmessungen

Zeitsparende Verarbeitung

- Keine Vorbehandlung mit Primer nötig
- Kein Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen

Vorkomprimiert und selbsklebend

- Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP-Basic dichtet die Fuge sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang ab
- Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht
- Je nach Einbaudauer entwickelt die nicht klebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial

Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4

Farbe	Schwarz
Schlagregendichtigkeit (Druck) min./Bedingung	300 Pa/nach DIN EN 1027
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 90 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	18 Monate

CL01_3004021302, Rev: 0.363, Stand: 10. 10. 2026


Art.-Nr.	0875 120 002	0875 120 003	0875 120 004	0875 115 006	0875 115 008
VE	1/15	1/15	1/10	1/20	1/20
Chemische Basis	Imprägnierter Polyurethanschaum	Imprägnierter Polyurethanschaum	Imprägnierter Polyurethanschaum	Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum	Offenzelliger, feiner Polyurethanschaum
Breite	20 mm	20 mm	30 mm	15 mm	15 mm
Schlagregendichtigkeit Fugenbreite min./max.	4-8 mm	6-10 mm	12-20 mm	3-6 mm	4-8 mm
Rollenlänge	8 m	5,6 m	6,5 m	10 m	8 m
Baustoffklasse/ Bedingung	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102-1	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102-1	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102-1	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102	B2 - Normal entflammbar/nach DIN 4102
Wasserdampfdiffusionswiderstandzahl μ max.	100	100	100		
UV-Beständigkeit	Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung	Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung	Ja, bei schlagregendichter Komprimierung, Freibewitterung	Ja, bei schlagregendichtem Einbau	Ja, bei schlagregendichtem Einbau
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	in geschlossener Originalverpackung bei + 5°C bis + 25°C und trockene Lagerung	bei 5°C bis 25°C	bei 5°C bis 25°C

Details/Anwendung

- Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft
- Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden
- **Im Bau:** Dehnungsfugen, Fensterkopplungen, Abdichtung zwischen Fertigbauteilen, Trennwänden usw.
- Allgemeine Industrie: Containerbau, Klimaanlagen, Maschinen- und Apparatebau usw.







CL01_3004021302, Rev: 0.363, Stand: 10. 10. 2026

Leistungsnachweis

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Die richtige Bandabmessung auswählen:

- Fugenbreiten vom Bau definieren und in der „Schlagregendichtigkeit“ einordnen
- Danach gewünschte Banddimension auswählen
- Art.-Nr. gemäß Bandfarbe auswählen
- Rollenmenge festlegen

Weitere Hinweise:

- Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Basic ist temperaturabhängig
- Das Aufgehverhalten des Bandes unterliegt keiner bestimmten Spezifikation und beruht nur auf Erfahrungswerten
- Die Rückstellung des Bandes ist abhängig von der Lager- und Verarbeitungstemperatur. Es gilt: Je länger die Lagerzeiten und je tiefer die Verarbeitungstemperaturen, desto länger sind die Rückstellzeiten.
- Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern

** nur bei schlagregendichtem Einbau

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3004021302, Rev: 0.363, Stand: 10. 10. 2026