Aktivator

Zur beschleunigten Aushärtung von Sekundenklebstoffen.

Der Aktivator beschleunigt die Aushärtegeschwindigkeit von Sekundenklebstoffen und kann entweder vor dem Klebstoffauftrag zur beschleunigten Aushärtung aufgetragen werden oder nach dem Klebevorgang appliziert werden, um überschüssigen Klebstoff sicher auszuhärten und schnell eine berührtrockene Oberfläche sicherzustellen.



Eigenschaften

- DMPT - frei
- Materialunabhängige Beschleunigung der Klebstoffaushärtung

Chemische Basis	Mischung organischer Lösungsmittel
Dichte	0,8 g/cm³
Geruch/Duft	Charakteristisch
Farbe	Farblos
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	36 Monate/bei Raumtemperatur
Inhalt	150 ml

Art.-Nr. 0893 301 23
VE: 1 / 12

Details/Anwendung

Die beschleunigte Aushärtung von Sekundenklebstoffen wird empfohlen, wenn:

- Prozesssicher im einstelligen Sekundenbereich gearbeitet werden muss
- Inaktive oder poröse Materialien wie Metalle, Holz, Keramiken usw. verwendet werden
- Große Spalte vorliegen, welche die Aushärtezeit verlängern

Anleitung

Der Aktivator ist einseitig vor dem Klebstoffauftrag anzuwenden. Der empfohlene Mindest-Sprühabstand beträgt 20 cm. Eine sparsame Dosierung ist einzuhalten, da Überdosierungen zu einer Reduzierung der Endfestigkeit führen können. Vor dem Fügen muss der Aktivator vollständig abdampfen. Bei der Verklebung unterschiedlicher Materialien ist der Aktivator bevorzugt auf das porösere Substrat aufzubringen. Die gefügten Teile sind für 10–15 Sekunden zu fixieren.Zur Härtung von Klebstoffüberschüssen kann der Aktivator auf die Klebefuge aufgetragen werden. Die Oberfläche ist nach 10–15 Sekunden berührtrocken. Die vollständige Durchhärtung hängt von der Klebstoffschichtdicke ab. Bei Kunststoffen und lackierten Oberflächen ist vorab ein Verträglichkeitstest an einer nicht sichtbaren Stelle durchzuführen.

Hinweis

Den Aktivator aus einer Entfernung von ca. 20 cm auf eine der beiden Klebeflächen sprühen. Bei Verwendung auf Kunststoffen und lackierten Oberflächen wird empfohlen, dieVerträglichkeit an einer unsichtbaren Stelle zu testen. Der Einsatz des Aktivators kann die Endfestigkeit des verwendeten Klebstoffs um ca. 20% gegenüber den Idealwerten reduzieren.

CL01_3005090307, Rev: 0.118, Stand: 21. 09. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das technisches Datenblatt beachten!

CL01_3005090307, Rev: 0.118, Stand: 21. 09. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen