Konstruktionsklebstoff MS universal



Schnellhärtender Klebedichtstoff auf MS-Hybrid Basis mit beschleunigter Anfangshaftung

Beschleunigte Anfangshaftung
- Klebt und haftet sofort
- Eine Unterstützung der Klebeverbindung ist in der Regel nicht notwendig

Sehr gutes Haftspektrum
- Sehr gute Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen
- Sehr gute Haftung auf feuchten Untergründen

Geruchsneutral

Frei von Lösungsmitteln, Isocyanaten und Phthalaten

Elastischer Klebstoff
Kompensiert Ausdehnungen und Schwingungen der Fügeteile, dadurch Verbinden unterschiedlicher Werkstoffe möglich

Weitere Vorteile
- Hohe UV-Stabilität
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit
- „Naß in Naß" überlackierbar
- Verklebte Bleche sind Punktschweißbar

Inhalt	290 ml
Gebinde	Kartusche
Chemische Basis	MS-Polymer
Farbe	Weiß
Dichte/Bedingung	1,48 g/cm³/bei 23 °C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Durchhärtungsgeschwindigkeit/Bedingung	4 mm/d/20 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 90 °C
Reißfestigkeit Bedingung	nach DIN 53504
Beständigkeit kurzfristig gegen	Aromaten, Ester, Ketone
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/kühle Lagerung
Silikonfrei	Ja
UV-Beständigkeit	Ja

Art.-Nr. 0893 226 100
VE: 1 / 12

CL01_30050411123, Rev. 0.257, Stand: 23. 09. 2026

Details/Anwendung

Bodenfugen, Anschlussfugen auf Metall, Beton, diversen Kunststoffen, Kleben von Fahrzeugaufbauten, Karosserie-, Fahrzeug-, Waggon- und Containerbau, Metall-, Apparate- und Maschinenbau, Elektro- und Kunststofftechnik, Innenausbau, sowie Verklebungen von Natursteinen.





Anleitung

Typische Untergründe:

ABS, Acrylglas, Aluminium eloxiert, Aluminium, Edelstahl, Glas, GFK, Holz, Kupfer, Messing, Natursteine, PVC-Hart, Spanplatten, Stahlblech roh, verzinkt, grundiert und lackiert, Styropor, Ziegel, Zinkblech.

Leistungsnachweis

EMICODE: EC1 Plus
Unsere Produkte, die das EMICODE-Label tragen, sind emissionsarm und umweltverträglich. Das EMICODE-Klassifizierungssystem zeichnet Bauprodukte aus, die die sehr strengen Gesundheits- und Umweltanforderungen anerkannter Institute erfüllen.

baubook

ÖGNI
AUSTRIAN SUSTAINABLE BUILDING COUNCIL

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikongummi und weichgemachte Kunststoffe. In Verbindung mit Buntmetallen ist die Hafttabelle zu beachten. Es ist darauf zu achten, dass für eine sichere Verklebung eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm eingehalten wird.

Nicht geeignet bei dauerhafter Wassereinwirkung!

CL01_3005041123, Rev. 0.257, Stand: 23. 09. 2026