Schutzgas - Schweißdraht Q G 3 Massiv - Draht

Massivdrahtelektrode für das Schutzgas Schweißen von un- und niedriglegierten Baustählen.

Spulenart	Plastikspule S200
Dehnung längs min.	20 %
Dehngrenze (Rp 0,2 Wert) min.	380 MPa
Zugfestigkeit min.	470 MPa



Drahtdurchmesser (Ø)	**Art.-Nr.**	**VE**
0,8 mm	**9501 039 406**	1
1 mm	**9501 039 407**	1

Details/Anwendung

Geeignet für Anwendungen im Stahlbau, Druckbehälter- und Schiffbau.

CL01_70010301110, Rev: 0.32, Stand: 10. 10. 2026