Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL ADVANCED ECO

Zuverlässige und nachhaltige Membran für anspruchsvolle Anwendungen auf flachgeneigten Dächern ≥ 15 °



Robust und beständig
Dauerhaft UV-resistent bei sehr hoher Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit

Kompressionsbeständig und trittfest
Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet

Notdachtauglich
Komplettes System für einen umfassenden Schutz beim Einbauen auf der Baustelle

Kombinierbar
Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschließlich Bitumen)

Regulierend
Diffusionsoffen bei gleichzeitiger Wasser- und Schlagregendichtheit

Hinweis: ‚Eco' im Produktnamen steht für ‚economical' bzw. ‚wirtschaftlich' und bezeichnet keine ökologische oder umweltbezogene Produkteigenschaft.

Ausführung	Mit Selbstklebestreifen
Flächengewicht pro m^2	335 g
Rollenlänge	26 m
Rollenbreite	2,5 m
Fläche	65 m^2
Anzahl Rollen pro Palette	53 STK
Werkstoff	Polyester-Vlies
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Dicke	0,4 mm
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	12 Monate
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,07 m/nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	220 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	220 N
Zugkraft längs bei 50 mm	385 N

CL01_1001030113, Rev: 0.300, Stand: 03. 09. 2026

Zugkraft quer bei 50 mm	350 N
Dehnfähigkeit/Bedingung	32 %/nach DIN EN 12311-1
Kaltbiegetemperatur max./ Bedingung	-30 °C/nach EN 1109
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	60 °C

Art.-Nr. 0681 001 151
VE: 65

Details/Anwendung

- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Für einfach oder doppelt belüftete Dachkonstruktionen
- Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparrendämmung
- Zwischensparrendämmung
- Unter Photovoltaik-Paneelen

Leistungsnachweis

ETA-16/0986

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.

dataholz.eu

UDB
USB

Technische Universität Berlin

ETA CE

Geprüfte Schlagregendichtigkeit

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
* **Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!**

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Eckstück	**0681 001 165**
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS 310 ml	**0893 700 130**
Kleber STAMCOLL N55 1.9 l	**0893 700 131**
Kleber STAMCOLL N55 5 l	**0893 700 132**

CL01_1001030113, Rev: 0.300, Stand: 03. 09. 2026