Aushärtungsbeschleuniger Turboshot LF

Würth Beschleuniger Turboshot ist ein lösemittelfreier Beschleuniger für Würth FLK 275 LF.

Würth Beschleuniger Turboshot ist vielseitig verwendbar.

- Verkürzung der Trocknungszeit von Würth FLK 275 LF
- Vermeidung von Blasenbildung
- Herstellung einer Spachtelmasse zum Ausgleich von Unebenheiten

Vorteile

- Gebrauchsfertig und daher einfache Verarbeitung
- Verbesserung der Aushärtungsgeschwindigkeit
- Begehbar nach 2 Stunden
- Regenbelastbar nach 20 Minuten

Verbrauch

- Sparsame Dosierung von 5 ml Beschleuniger Turboshot auf 1kg Würth FLK 275 LF

Inhaltsgewicht	250 g
Inhalt	250 ml
Farbe	Farblos, Transparent
Dichte	1 g/cm³
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate

Art.-Nr. 0838 892 600
VE: 1 / 7

Anleitung

Würth FLK 275 LF gründlich aufrühren. Die benötigte Menge Beschleuniger Turboshot direkt zudosieren und unterrühren. Es genügen 5 ml Beschleuniger Turboshot auf 1kg Würth FLK 275 LF.

Spachtelmasse:

Die Spachtelmasse wird aus 1 Liter Würth FLK 275 LF, 1,5 Liter Quarzsand 0,4-0,8 mm und 7 ml Beschleuniger Turboshot hergestellt. Zur Herstellung einer Spachtelmasse wird der trockene Quarzsand in die Mischung aus FLK 275 LF und Beschleuniger dazu gegeben und gründlich durchgerührt.

CL01_3010040507, Rev. 0.31, Stand: 10. 10. 2026