Fassadenbahn WÜTOP® GF Light

Fassadenbahn für den Einsatz unter geschlossenen Fassadenverkleidungen



- Verwendbar als diffusionsoffene Windbremse in der Fassadenkonstruktion
- Wind- und regenwasserdichte, hoch diffusionsoffene Fassadenbahn
- Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
- In Kombination mit raumseitig angebrachten Wütop®-Dampfbremsen ist Sicherheit vor Tauwasserausfall gegeben
- Sorgt aufgrund der ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima

Flächengewicht pro m^2	95 g
Rollenlänge	50 m
Anzahl Rollen pro Palette	39 STK
Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Dicke	0,4 mm
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	4 Wochen
UV-Beständigkeit	3 Monate
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Farbe	Schwarz, Weiß
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	90 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	100 N
Zugkraft längs bei 50 mm	210 N
Zugkraft quer bei 50 mm	120 N

Ausführung	Rollenbreite	Fläche	Art.-Nr.	VE
3-lagig, Mit zwei Selbstklebestreifen	1,5 m	75 m^2	**0681 001 271**	75
3-lagig, Ohne Selbstklebestreifen	3 m	150 m^2	**0681 001 272**	150

Details/Anwendung

Als Windbremse in der Fassadenkonstruktion bei hinterlüfteten Fassaden mit geschlossener Verkleidung ohne direkte UV-Bestrahlung

Anleitung

Fassadenbahn Wütop® GF Light mit der schwarzen Seite nach außen verlegen. Die Verlegung darf horizontal oder vertikal zum Fundament erfolgen.
Die Fassadenbahn straff liegend, jedoch ohne Überdehnung fixieren und im oberen Drittel des Überlappungsbereiches z.B. mit Schlagtackern befestigen. Auf verdeckte Befestigung ist zu achten.
Die einzelnen Bahnen mit einer Breite von mind. 10cm überlappen. Nicht fixierte Überlappungen, Ecken und Kanten sind zu sichern. Vertikale Überlappungen auf einer festen Unterlage (z.B. Riegel) aufbringen.

CL01_1001031511, Rev: 0.34, Stand: 17.03.2026

Winddichte Verklebungen von Überlappungen und Stößen auf harter, ebener Unterlage können mit Eurasol® Klebedichtbändern oder dem Klebstoff LuWi-Tack 525 ausgeführt werden. Der Klebstoff LuWi-Tack 525 eignet sich auch für Verklebungen ans Mauerwerk und sämtliche Anschlussverklebungen. Stark saugende Untergründe mit Primer vorbehandeln.
Großflächige Beschädigungen der Fassadenbahn Wütop® GF Light mit Originalfolienzuschnitt und Klebedichtband bzw. Klebstoff ausbessern. Kleine Beschädigungen können mit Klebedichtband behoben werden.
Das Teilen von Standardrollen ist mit einer Säge möglich. Die Schnittkante ist bei der Verlegung immer zu überlappen.
Die Freibewitterungsdauer der Fassadenbahn Wütop® GF Light beträgt 4 Wochen, danach muss die Verkleidung erfolgen, um eine UV-Schädigung zu vermeiden.
Die Lagerung der Rollen erfolgt in trockener, lichtgeschützter Umgebung.

Leistungsnachweis

EN 13859-2

PVC FREI

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Hammertacker ST 11 Ergonomic	**0714 811**
Hammertacker ST 54	**0714 854**
Andrückrolle EUROFAST Silikon	**0838 690 003**
Nageldichtband PE	**0875 850 003**
Nageldichtband PE	**0875 850 004**
Luwitack 525	**0893 700 138**
Luwitack 525	**0893 700 139**
Voranstrich EURASOL® Haftplus SK	**0893 992 715**
Klebedichtband EURASOL® MAX	**0992 710 160**
Klebedichtband EURASOL DUS FL	**0992 749 060**

CL01_1001031511, Rev: 0.34, Stand: 17.03.2026