Fixzement

Schnellbindender Montagezement

Ohne Chloridanteil dadurch keine korrosionsfördernde Wirkung



Schnelles Montieren mit früherer Belastbarkeit

- Erstarrungsende bereits nach ca. 3 Minuten
- Nach einer Stunde überarbeitbar (Streichen, Putzen)
- Bereits nach kurzer Zeit hohe Biegezug- und Druckfestigkeit
- GISCODE: ZP1

Chemische Basis	Mischung aus Portland-/Tonerdezement
Farbe	Grau
Dichte	1,45 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20 °C
Mischungsverhältnis	0,3 l Wasser für 1 kg
Verarbeitungsbedingung	bei 20 °C
Topfzeit min.	1 min
Verarbeitungszeit max.	3 min
Weiterbearbeitung Bedingung	bei 20 °C
Aushärtezeit min.	5 min
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	30 °C
Aushärtezeit max.	5 min
Baustoffklasse	A1 - Nicht brennbar
Baustoffklasse Bedingung	nach DIN EN 13501-1
Biegefestigkeit max.	3,8 N/mm²
Biegefestigkeit Bedingung	nach DIN EN 196-1 nach 7 Tagen
Druckfestigkeit max.	22,5 N/mm²
Druckfestigkeit Bedingung	nach 7 Tagen, DIN EN 196-1
Gebinde	Eimer
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	kühle und trockene Lagerung

Inhaltsgewicht	Art.-Nr.	VE
5 kg	**0890 350 0**	1
15 kg	**0890 350 1**	1

CL01_3010070101, Rev: 0.403, Stand: 30. 07. 2026

Biegefestigkeit	ca. 2,8 N/mm²	Nach 1 Std. und DIN EN 196-1
	ca. 3,5 N/mm²	Nach 2 Std. und DIN EN 196-1
	ca. 3,6 N/mm²	Nach 1 Tag und DIN EN 196-1
	ca. 3,8 N/mm²	Nach 7 Tage und DIN EN 196-1
Druckfestigkeit	ca. 7,6 N/mm²	Nach 1 Std. und DIN EN 196-1
	ca. 11,5 N/mm²	Nach 2 Std. und DIN EN 196-1
	ca. 13,1 N/mm²	Nach 1 Tag und DIN EN 196-1
	ca. 22,5 N/mm²	Nach 7 Tage und DIN EN 196-1

Details/Anwendung

- Universell im Innen- und Außenbereich einsetzbar
- Für temporäre und untergeordnete Befestigungen
- Zum Montieren und Verankern von Tür- und Fensterzargen, Schalttafeln, Unterputzdosen sowie zum Abdichten von Sickerstellen im Mauerwerk, in Beton und und Zementrohren
- Zur Verankerung von Steinschrauben, Dübeln, Mauerhaken, Rohrschellen und vieles mehr



Anleitung

- Bodenabläufe sollten mit Dünnbettflanschen in einer Mindestbreite von umlaufend 5 cm versehen sein und aus zur Verklebung geeignetem Material wie z. B. Edelstahl, Rotguß, PVC-U bestehen.
- Als geeignete Untergründe gelten alle sauberen und tragfähigen, festen, griffigen, mineralischen und zugelassenen Untergründe. (Gipsuntergründe müssen vorher mit CERAfix 101 grundiert werden).

Leistungsnachweis

baubook

Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

- Vor Frost schützen!
- Nicht mit anderen Materialien (wie z.B. Gips) mischen
- Nicht überwässern
- Nicht gießfähig einsetzen. Die Verarbeitungszeit bezieht sich auf eine Luft- und Objekttemperatur von +20°C

CL01_3010070101, Rev: 0.403, Stand: 30. 07. 2026

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Maurerkelle geschmiedet Blattlänge 160 mm	**0695 943 100**
Maurerkelle geschmiedet Blattlänge 180 mm	**0695 943 101**
Maurerkelle geschweißt Blattform S-Hals	**0695 943 110**
Nitrilhandschuh gelb Economy 9	**0899 410 109**
Nitrilhandschuh gelb Economy 10	**0899 410 110**

CL01_3010070101, Rev: 0.403, Stand: 30. 07. 2026