Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL EXTREME PACK 500

Schweißbare und widerstandsfähige Membran mit außerordentlicher mechanischen Festigkeit für flachgeneigte Steildächer oder Tonnendächer

Robust und beständig
Beständig gegenüber UV-Strahlung, Schlagregen und den extremen Witterungsbedingungen des Hochgebirges

Kompressionsbeständig und durchsturtzsicher nach DIN 4426
Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet

Schweiß- und verklebbar
Kann bei allen Außentemperaturen verschweißt und bei Temperaturen über 5°C auch verklebt werden



Flächengewicht pro m^2	520 g
Werkstoff	PVC - Polyvinylchlorid
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	24 Monate
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Zugkraft längs bei 50 mm	2500 N
Zugkraft quer bei 50 mm	1500 N
Dehnfähigkeit/Bedingung	32 %/nach DIN EN 12311-1

CL01_1001030114, Rev: 0.286, Stand: 11. 09. 2026

Art.-Nr.	0681 001 759	0681 001 152
VE	1	65
Ausführung		Ohne Selbstklebe-streifen
Rollenlänge		25 m
Rollenbreite		2,6 m
Fläche		65 m^2
Anzahl Rollen pro Palette		25 STK
Dicke		0,5 mm
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke/Bedingung	0,95 m/nach DIN EN 12572 C	0,95 m/nach EN 1931
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	450 N	500 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	720 N	800 N
Kaltbiegetemperatur max./Bedingung		-40 °C/nach EN 1109
Verarbeitungstemperatur min.		5 °C
Verarbeitungstemperatur max.		60 °C

Details/Anwendung

- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Geeignet für den Einsatz im Hochgebirge
- Für alle Eindeckungen (außer unbelüftete Schiefereindeckung)
- Mit allen Untergründen verträglich
- Verlegung direkt auf dem Dämmstoff/ für alle Dachkonstruktionen geeignet

Leistungsnachweis

ETA-16/0986

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB/USB.

dataholz.eu

UDB
USB

Technische Universität Berlin

ETA

CE

Geprüfte Schlagregendichtigkeit

Hinweis

Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.

*** Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!**

CI01_1001030114, Rev: 0.286, Stand: 11. 09. 2026

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Anschlussbahn	**0681 001 160**
Kleb- und Dichtstoff STAMCOLL AS 310 ml	**0893 700 130**
Kleber STAMCOLL N55 1.9 l	**0893 700 131**
Kleber STAMCOLL N55 5 l	**0893 700 132**

CL01_1001030114, Rev: 0.286, Stand: 11. 09. 2026