Coldrepair

Lösemittelfreie Vergussmasse für Reparatur- und Ausgleichsarbeiten auf Schwarzdecken.

- Dauerhafte Verfüllung von Rissen, flächigen Ausbrüchen und Löchern
- Größere Risse, Ausbrüche und Löcher sind bei + 20°C nach 20-30 min. wieder überfahrbar. Die Topf- u. Aushärtezeit ist temperaturabhängig
- Bei Temperaturen > +20 °C verlängern bzw. < +20 °C verkürzen sie sich



Mischungsverhältnis:
COLD REPAIR + 1,25 Gew.-% Peroxid.
Mehr Peroxid als empfohlen reduziert die Aushärtungszeit. Es führt aber auch zu einem weicheren Produkt.
Weniger Peroxid als empfohlen, kann zu einer unvollständigen Aushärtung führen.

Mischanleitung:
COLD REPAIR muss vor Zugabe des Peroxid homogen aufgerührt sein.
Anschließend die benötigte Menge Peroxid 50 zusetzen und ca. 30 Sek. intensiv einrühren.
Danach COLD REPAIR zügig verarbeiten (Topfzeit: bei +20°C ca. 15 Min.).
Risse ab ca. 1 mm Breite und Löcher bis ca. 5 cm Tiefe können verfüllt werden.
Verfüllte Stellen vor dem Erreichen der Topfzeit mit feinkörnigem Quarzsand
(1,0-1,8 mm) deckend Abstreuen.

Inhaltsgewicht	8 kg
Chemische Basis	Methylmethacrylat
Farbe	Grau
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 45 °C
Geruch/Duft	Charakteristisch
Verarbeitungstemperatur Umgebung min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur Umgebung max.	40 °C
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	45 °C
Dichte	1,89 g/cm³
Dichte Bedingung	bei 20°C
Verbrauch in m²	1,9 km²
Lagerfähigkeit ab Herstellung	1 Jahre

CL01_3010100110, Rev: 0.63, Stand: 30. 07. 2026

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 5 °C bis 20 °C stehend

Art.-Nr. 0890 369 101
VE: 1

Details/Anwendung

Untergrundvorbereitung:

- Der Belag muss haftfähig sein
- Die Oberfläche muss trocken, sauber, staub- und salzfrei, sowie frei von Ölflecken sein
- Untergründe bzw. Altmarkierungen müssen auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden

Hinweis

Verbrauch:

- Abhängig von der Porosität, Oberflächenstruktur und der Textur-Stärke
- Min. Verbrauch auf einer Oberfläche mit Texturtiefe bis 1 mm beträgt ca. 1,9 kg/m2
- Ab Tiefe von 5 mm steigt der min. Verbrauch auf ca. 6,7 kg/m2 an

CL01_3010100110, Rev: 0.63, Stand: 30. 07. 2026