Varioprimer safe + easy 2

Diisocyanatreduziertes, multifunktionales Untergrundvorbehandlungsmittel für alle gängigen Untergründe bei der Ersatzverglasung



4-in-1-System

- Haftvermittler
- Korrosionsschutz
- Aktivator
- Schützt den Klebstoff vor UV-Strahlung

- Schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen
- Korrosionsschutz für blanke Metalloberflächen
- Aktivator für Rückschnitt (Restraupe) und PU/PVC-vorbeschichtete Scheiben
- Anteil an monomerem Diisocyanat <0,1%

Gebinde	Dose
Inhalt	20 ml
Chemische Basis	Lösungsmittelhaltige Polyurethanformulierung
Farbe	Schwarz
Ablüftzeit min.	10 min
Ablüftzeit max.	24 h
Ablüftzeit Bedingung	bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, als Primer, Korrosionsschutz, Aktivator
Verarbeitungstemperatur min.	5 °C
Verarbeitungstemperatur max.	40 °C

Art.-Nr. 0890 024 023
VE: 1 / 24

Details/Anwendung

Primer zur Haftvermittlung des Scheibenklebstoffes auf Glas, Keramiksiebdruck, Lack und diversen Metallen. Der Primer bietet Korrosionsschutz für blanke Metalle und fungiert als Aktivator für Rückschnitt von PU/ PVC vorbeschichtete Scheiben.

Anleitung

Die Haftflächen mit Glasreinger Ecoline Art.-Nr. 089022001 säubern. Die Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Varioprimer vor der Anwendung schütteln. Der Auftrag erfolgt mit einem Primerpinsel oder mittels Schwammapplikator. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.

Hinweis

Vor der Verwendung des Varioprimers die Gebinde schütteln. Gelierter Primer darf nicht verwendet werden. Geöffnete Gebinde schnelllstmöglich aufbrauchen. Bei Verwendung auf durchscheinenden Untergründen wie Windschutzscheiben ohne Sieb-

CL01_3005071809, Rev: 0.66, Stand: 30. 07. 2026

druckrand ist ein UV-Schutz für die Klebefläche (zum Schutz des Primers) zwingend erforderlich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

CL01_3005071809, Rev: 0.66, Stand: 30. 07. 2026