Bauzeitenabdichtung WÜTOP Full Protection Extra

Vollflächig klebende, diffusionsfähige Bauzeitenabdichtung bzw. Witterungs- und Luftdichtheitsbahn zur Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern im Holzbau.



- Zur temporären Abdichtung von Holzbauten und Holzbauteilen
- Durch die Diffusionsfähigkeit kann die Bahn dauerhaft in der Konstruktion verbleiben
- Strapazierfähiges, robustes Polypropylenvlies
- Sichere Anwendung durch eine Freibewitterungszeit von 24 Wochen und eine Temperaturbeständigkeit -40°C bis 100°C
- Der Selbstklebestreifen erhöht die Fugendichtigkeit und schützt vor mechanischen Ablösungen
- Die Verfügbarkeit in drei praxistauglichen Rollenbreiten erleichtert die Verlegbarkeit

Werkstoff	Polypropylen-Vlies
Dicke	0,65 mm
Farbe	Blau
Baustoffklasse	E - Normal entflammbar
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke	0,12 m
Zugkraft längs bei 50 mm	200 N
Zugkraft quer bei 50 mm	180 N
Dehnfähigkeit längs	90 %
Dehnfähigkeit quer	100 %
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	200 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	230 N
Ausführung	Selbstklebung/vollflächige Selbstklebung, Mit Selbstklebestreifen
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	24 Wochen
UV-Beständigkeit	6 Monate, bei Freibewitterung
Luftdicht nach EnEV/GEG	Ja
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C

Rollenlänge	Rollenbreite	Fläche	Rollengewicht	Anzahl Rollen pro Palette	Art.-Nr.	VE
30 m	1,5 m	45 m^2	14 kg	24 STK	**0681 001 106**	45
32 m	0,375 m	12 m^2	3,875 kg	60 STK	**0681 001 128**	12
32 m	0,75 m	24 m^2	7,5 kg	48 STK	**0681 001 127**	24

CL01_1001032101, Rev: 0.54, Stand: 07. 02. 2026

Details/Anwendung

- Für den sicheren Schutz vor Feuchtigkeit während dem Transport, der Montage oder während der Bauzeit
- Zur Anwendung bei Decken, Wänden und Dächern im Holzbau

Leistungsnachweis

CE

Hinweis

Die Verlegeanleitung für die WÜTOP Full Protection Extra SK ist zu beachten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

CL01_1001032101, Rev: 0.54, Stand: 07. 02. 2026

Würth Handels GesmbH, Würthstr.1, 3071 Böheimkirchen