Dosendichtgel

2-Komponenten Kaltvergussmasse für dauerhaft wasserdichte Verbindungen.



- Für Innen- und Außenanwendungen
- Eine mit Dosendichtgel gefüllte FR-Abzweigdose entspricht IP 68
- Mit allen herkömmlichen Kabeln verwendbar
- Kompakt und mechanisch robust
- Reparaturfähig, selbstverschließend und leicht entfernbar
- Bis zu 90°C Betriebstemperatur
- Schutz gegen Feuchte, mechanischen Schock und Vibration
- Umweltfreundlich
- Halogen-, silikon- und isocyantfrei
- Kennzeichnungsfrei

Vorteile:

- Einfacher, sauberer und schneller Verguss mit handelsüblichen Kartuschenpistolen
- Kein Anmischen oder manuelles Vermischen der Komponenten
- Keine Flamme, keine Bänder
- Kein Auslaufen oder Ausbluten
- Sofortiges Zuschalten möglich
- Großer Temperatur-Einsatzbereich von -40°C bis +90°C
- Sehr gute Isolationseigenschaften
- Einfach zu testen und zu reparieren

Inhalt	250 ml
Chemische Basis	Kohlenwasserstoff Harz
Dichte	0,93 g/cm³
Farbe	Bernstein
Verarbeitungstemperatur min.	-40 °C
Verarbeitungstemperatur max.	90 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	-40 bis 90 °C
Aushärtezeit max.	3 h
Lagerfähigkeit ab Herstellung	12 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/bei 20°C
Produktgewicht (per Stück)	285 g
Inhaltsgewicht	232,5 g

Art.-Nr. 0975 350 050
VE: 1

CL01_5505050301, Rev: 0.847, Stand: 02. 12. 2024

Details/Anwendung

Im Innenbereich:
Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, Waschstraßen (Autos, LKWs, Züge, usw.)

Im Außenbereich:
Erdreich, Überflutungsgebiete, Tunnel, Hafenanlagen, Installationen in Park- und Gartenanlagen.



Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

CL01_5505050301, Rev: 0.847, Stand: 02. 12. 2024