Bitumenkleber



Dauerelastische, lösemittelhaltige Klebe- und Dichtungsmasse

Verträglichkeit
Rheinzink verträglich

Dauerelastische Klebe- und Dichtungsmasse
Der Würth Bitu Kleber ist eine plastische Spachtel und Klebemasse die bei Verklebung von Fensterbänken, Traufenblechen, Metallprofilen, Mauerabdeckungen und anderen Metallverkleidungen einsetzbar ist.

Enorm breites Haftspektrum
Ist für die Verklebung und Abdichtung von Metallblechen aller Art wie z.B. Kupfer, Alu, Titanzink und Edelstahl auf andere Baustoffe wie z.B. Beton, Faserzement, Holz, Spanplatten, OSB-Platten, Schiefer usw. geeignet.

Hohe Haftfestigkeit
Optimale Sicherheit gegenüber Windsogkräften.
Prüfbericht 32/96 vom R. Grün Institut.

Chemische Basis	Bituminöse Dichtmasse
Farbe	Schwarz
Inhaltsgewicht	10,4 kg
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 30 °C
Produktgewicht (per Stück)	1 g

Art.-Nr. 0892 200 11
VE: 1 / 30

Details/Anwendung



Zubehör Zahnspachtel



Anleitung

Der Untergrund muss sauber, fettfrei und fest sein. Lose Teile sind vorher zu entfernen. Größere Unebenheiten sollten vorher ausgeglichen werden. Kleber vor Gebrauch aufrühren, vollflächig auftragen und mit einer Zahnspachtel in Längsrichtung abziehen damit die Luft beim Auflegen der Bleche problemlos entweichen kann. Materialverbrauch 2-3 kg/m^2. Die Bleche müssen nach dem Aufbringen gut angedrückt werden. Die offene Zeit des Klebers beträgt 60 Minuten. Auf geneigten oder senkrechten Flächen den Kleber dünner und beidseitig auftragen. Eine zusätzliche mechanische Befestigung ist hier unumgänglich. Bei Blechbreiten die 30 cm überschreiten ist auch eine beidseitige Aufbringung des Klebers sinnvoll. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5°C und +35°C liegen. Bei Temperaturen unter 5°C ist eine optimale Haftung des Klebers auf dem Blech, durch Raureifbildung auf dem Metall, nicht mehr gegeben.

Hinweis

Der Bitu Kleber ist lösemittelhältig und daher nicht verträglich mit Polystyrol-Schaumstoffen, Bitumendachbahnen und Mineralölen. Dichtungsmassen aus Acryl, Silikon, Thiokol, Butyl und Polyurethan sind nicht beständig gegen den Bitu Kleber. Bei kunststoffbeschichteten Blechen bzw. Blechen die mit Acrylharz, PVC, Polyester oder Acrylharz beschichtet sind und Kunststoffbahnen ist die Verträglichkeit mit den Lösemitteln des Bitu Klebers im Vorfeld zu überprüfen.

Reinigung:

Frischer Kleber kann mit Industrie Clean von Händen, Mauerwerk (Vorversuch) usw. entfernt werden. Im ausgehärteten Zustand ist er nur mehr mechanisch zu entfernen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Kleberverteilspachtel aus Federbandstahl Zahnungstyp E8 Breite 120 mm	**0695 940 125**
Reiniger Industrie CLEAN 500 ml	**0893 140**

CL01_3010110101, Rev: 0.639, Stand: 30. 07. 2026